

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku:	1-složkový nátěrový materiál na podlahy i stěny normálně zatěžované, kupř. garáže, sklepy, schody, balkóny, sklady a dílny
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dobrá přilnavost a odolnost proti povětrnosti ▪ odolnost proti strojním olejům, voskům, mastnotě, čisticím prostředkům, vodě, jakož i slaným roztokům, kyselinám a louhům v malých koncentracích ▪ není odolný proti změkčovadlům ▪ není odolný proti pojíždění vysokozdviznými vozíky
Báze pojiva:	akrylová pryskyřice
Barevné odstíny:	bezbarvý, RAL 1001, 6011, 7001, 7032
Stupeň lesku:	bezbarvý: lesklý, barevný: hedvábně lesklý DIN 67 530
Skladování:	V pevně uzavřených originálních nádobách minimální doba skladovatelnosti 3 roky.
Značení:	bezbarvý: hořlavý - třída A II Xi Dráždivý N Nebezpečný pro životní prostředí barevný: hořlavý.

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ	kategorie:	A / i
Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:	500 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 500 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky:	Od +10 °C, a při relat.vlhkosti vzduchu až 80%
Způsoby aplikace:	Natírání nebo válečkování
Ředidlo:	dodáván k přímému zpracování, v případě potřeby Mipa Verdünnung UN nebo UN 21
Doba schnutí:	4 - 6 hod. při 20 °C mezi jednotlivými nátěry, konečné proschnutí: za 2 dny
Vydatnost:	závisí na tloušťce nanášené vrstvy a hrubosti podkladu průměrná hodnota: cca 12 m ² / 1 litr na 1 vrstvu
Podklady:	beton, materiály podobné betonu, mazaniny a omítky
Vlastnosti podkladu:	podklad musí být čistý, suchý, a zbavený prachu a mastnoty

Zvláštní upozornění

Případně usazeniny cementu provlhčit a poté neutralizovat 10-%ní kyselinou solnou nebo fosforečnou a důkladně omýt vodou.

Bezpečnostní pokyny

Používat jen v dobře větraných prostorách.

Při práci s přípravkem nekouřit, nejíst a nepít. Uchovávat mimo dosah dětí.

Čistění nářadí

Ihned po použití a v delších pracovních přestávkách nitro-ředidlem.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9**