



TECHNICKÝ LIST

Mistral INTERIER PLUS je vodou ředitelná vysoce bílá a odolná disperzní barva s vysokou vydatností. Výsledný nátěr je otěruvzdorný, vyniká vysokou prodyšností pro vodní páry. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost, nežloutne a je velmi dobře přilnavá k podkladu. V bílém provedení je vhodný i na čerstvé omítky.

Podklad: na štukové omítky, sádkokarton, papírové a sklolaminátové tapety, dřevotřísky, MDF desky, aj.

Vzhled: (bílý matný nátěr (bělost min. 90%))

Použití: kancelářské prostory, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, čekárny, konferenční místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory, bytové prostory. Díky vysoké bělosti a odolnosti je vhodná pro nátěry všech reprezentativních ploch.

Aplikace: válečkem, štětcem, airless technikou (tlak 150 bar, tryska 0,53 mm, úhel nástřiku 50 st). Před zpracováním dobře rozmíchejte, barvu nanášejte rovnoměrně.

Ředění: nátěr je určen k přímému použití. Nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.

Příprava podkladu a zpracování: podklad musí být zbaven mastnoty, nesoudržných starých nátěrů (V případě podkladu s větší vrstvou vápenných a kaolínových nátěrů doporučujeme před aplikací podklad oškrábat). Na staré i nové podklady nanášejte první vrstvu Mistral INTERIER PLUS neředěný nebo podle savosti podkladu naředěte přidáním 10% vody, druhou vrstvu naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C). Na nové omítky a sádkokarton použijte stejný postup. Případné drobné trhliny či nerovnosti v podkladu před nátěrem vyspravte disperzní stěrkou Mistral MASSA S.

Nátěr nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5 °C !

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Teoretická vydatnost:	cca 8 m ² /kg v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu)
Specifická hmotnost:	1,60 ± 0,02 g/cm ³
Kryvosť:	stupeň 1 při 70 μm, stupeň 2 při 40 μm
Omyvatelnost:	4-EN DIN 13300,
Prodyšnost:	Rd=0,09 m
Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti:	cca 4 hodiny, suché na dotek a proti přichytání prachu za cca 30 min. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje.
Balení:	7kg, 15kg, 40kg
Odstín:	bílá
Základní složení:	TiO ₂ , akrylátová emulze dispergovaná ve vodě, minerální plniva
Skladování:	skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28 °C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout!

Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost:

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání..

Čištění nářadí:

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. Rozstříknutou barvu nebo mlžinu ihned očistit vodou. Již zaschlý film lze odstranit odstraňovačem disperzních nátěrů.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek (Kat.A/h: 75 g/l

– 2007, 30 g/l - 2010) Tento výrobek obsahuje max. VOC - 0 g/l



Výrobce: Mistral Paints, s.r.o., Čs. armády 16/788, Praha 6, Česká republika, tel. 281 865

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši porad. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz