



## TECHNICKÝ LIST

## Vysoce odolná omyvatelná barva pro interiéry

**Mistral DEKOR** je vodou ředitelná, disperzní, odolná malířská barva s vysokou krycí schopností, prodyšná, plně omyvatelná a plně otěruvzdorná. Při použití vhodného antikorozičního základu jí lze aplikovat i na kovové prvky. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost, nežloutne, má velmi dobrou přilnavost k podkladu, vytváří rovnoměrný film a nestéká. Dodává se v bílém provedení a bázích pro tónování.

**Podklad:** staré i nové vnitřní štukové omítky, beton, sádkarton, papírové a sklolaminátové tapety, dřevotřískové desky, MDF desky, aj.

**Vzhled:** sametově matný nátěr

**Použití:** kancelářské prostory, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, konferenční místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory, bytové prostory.

**Aplikace:** válečkem, štětcem, airless technikou (tlak 150 bar, tryska 0,53 mm, úhel nástřiku 50 st.). Před zpracováním dobře rozmíchejte, barvu nanášejte rovnoměrně.

**Aplikační postup:** nátěr je po důkladném promíchání určen k přímému použití. Velmi savé podklady penetrujte hloubkovým a fixačním nátěrem Mistral PRIMER ELITE. Na staré nátěry nanášejte první vrstvu Mistral DEKOR naředěnou do 10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20 °C). Na nové omítky a sádkarton použijte stejný postup

**Příprava podkladů:** podklad musí být suchý (< 7% vlhkosti), vyzrálý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH<9), zbavený nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. V případě podkladu s větší vrstvou vápenných a kaolínových nátěrů doporučujeme před aplikací podklad oškrábat, omýt „jarovou“ vodou.. Případné drobné trhliny či nerovnosti v podkladu před nátěrem vyspravte disperzní stěrkou Mistral MASSA S.  
*Nátěr nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5 °C !*

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

**Teoretická vydatnost:**

6 - 8 m<sup>2</sup>/L v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu)

**Kryvost :**

stupeň 1 při 70 μm, stupeň 2 při 40 μm

**Omyvatelnost:**

omyvatelný dle DIN 53778 - S, 3-EN DIN 13300

**Stupeň lesku**

matný DIN 67530

**Specifická hmotnost**

1,60 g/cm<sup>3</sup>, DIN 51757

**Schnutí při 20 °C a 60% rel. vlhkosti:**

cca 4 hodiny, suché na dotek a proti přichytání prachu za cca 30 min. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje.

**Balení:**

1L, 2,5 L, 5 L, 10 L, materiál-recyklovatelný plast

**Odstíny:**

Dle vzorkovnice Eurotrend v programu Mistral Color. Rozdíl odstínů mezi vzorníkem a originálem je z technologických důvodů možný a nemůže být důvodem k reklamaci. Proto doporučujeme provést zkušební vzorky.

**Skladování:**

skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5 °C do +28 °C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout!

### Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost:

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání..

### Čištění náradí:

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. Rozstříknutou barvu nebo mlžinu ihned očistit vodou. Již zaschlý film lze odstranit odstraňovačem disperzních nátěrů.

### Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdny obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

### Ocenění: Ekologicky šetrný výrobek, č. 04-37

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek (Kat.A/h: 75 g/l

– 2007, 30 g/l - 2010) Tento výrobek obsahuje max. VOC

120 g/l

**Distribuce:** Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, Praha 9, 19800

tel. 281 865 606 – distribuce Praha 9



Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)