



Mipa Metallgrund Premium

d3/1109

1 / 2

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Velmi kvalitní 1-složkový protikorozi základní nátěr na železo a ocel, bez olova a chromátů. Velký podíl zinkfosfátu poskytuje vynikající protikorozi ochranu..

Vlastnosti:

- dobře splývá, rychle schne
- velmi dobrá odolnost proti vlivu povětrnosti
- pevně přilne, odolný proti nárazům a škrábancům
- odolný proti vodě
- odolný proti čisticím prostředkům, a při přechodném zatížení i proti olejům, mastnotě, benzínu, kyselinám a louhům v mírné koncentraci
- odolný proti teplotám až do 150 °C

Obsahuje: alkydovou pryskyřici, titandioxid, minerální plniva, aromaty, estery, aditiva, anorganické pigmenty

Barvy: RAL 7032 štěrkově šedá, RAL 8004 červenohnědá

Základní údaje:

Viskozita:	tixotropní	
Specif.hmotnost:	1,39-1,49 g/cm ³	DIN 51 757
Lesk:	matný	DIN 67 530

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách minimálně 3 roky.

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / i
Maxim.prahová hodnota:	500 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 400 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky: Od +10 °C, a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu

Způsoby aplikace: Dodává se hotově připravený k natírání nebo válečkování.

V případě potřeby zředit **Mipa Verdünnung UN** nebo **UN 21**

Doba schnutí:

nechytá prach:	za 15 - 30 min.
lze přelakovat:	za 1 - 2 hod.
úplně proschne:	za 12 hod.

Tloušťka suchého filmu: 40 - 50 μm

Podklady a jejich vlastnosti: železo, metalicky čisté
Podklad musí být čistý. suchý, bez oleje, mastnoty, rezu, prachu a okují

Složení nátěru:

nové nátěry:	základní nátěr - metalicky čisté železo: Mipa Metallgrund Premium krycí lak: Mipa KH-lak nebo PUR-lak
---------------------	--

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.



Mipa Metallgrund Premium

d3/1109

2 / 2

staré, dobře zachované nátěry:

Plochy starého nátěru zdrsnit a očistit. Přípravek **Mipa Metallgrund Premium** nanášet jen na metalicky čisté plochy, poškozená místa vyspravit.

špatné staré nátěry:

beze zbytku odstranit pomocí přípravků **Mipa Quick** nebo **Mipa Quick Plus Abbeizfluid**, pak omýt a postupovat jako u nových nátěrů

Vydatnost:8 m² / litr

Zvláštní upozornění

Předměty ošetřené přípravkem **Mipa Metallgrund Premium** mohou být krátkodobě skladovány v exteriéru.

Bezpečnostní pokyny

Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst. Nedopustit, aby se dostal do rukou dětem.

Čistění náradí

Pracovní náradí ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vyčistit nitroředidlem. Již zaschlý film materiálu lze odstranit vhodným odbarvovačem.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9**