

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Matná fasádní barva na bázi disperze s vlastnostmi silikátů. Vhodná zejména k ochraně minerálních omítek jako nátěr odolný proti vlivům povětrnosti. Vhodná na nové i staré omítky, beton i eternit. Vynikající zejména k renovaci pevně držících starých nátěrů na bázi disperze.

Vlastnosti:

- bez změkčovadel, a jen s mírnou vůní
- odolná proti oděru **DIN EN 13300** třída oděru zavlhka: 2
- odolná proti vlivu povětrnosti **DIN 18 363**
- odolná proti omývání **DIN 53778**
- bez vnitřního pnutí, obohaceno siloxanem

Kapilární absorpce vody, hodnota **w₂₄**: 0,13 kg/m²·24h^{0,5}
 Propustnost vodních par, hodnota **s_d**: 0,13 m

Barva:

bílá

Základní údaje:

Stupeň lesku:	matný	DIN 67 530
Specif.hmotnost:	1,55 - 1,65 g/cm ³	DIN 51 757
Viskozita:	90 - 100 dPas	DIN 53 019
pH-faktor:	8,0 - 9,0	DIN 53 785

Skladování:

V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu a suchu, ale ne v mrazu, lze skladovat 2 roky.

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ

kategorie:

A / c

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:

40 g / litr

Skut.obsah v tomto produktu:

39 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky:

Nezpracovávat při teplotě podkladu i ovzduší pod +5°C a p řes +35°C, nebo na p římém slunci, resp. za silného větru.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Nové omítky nechat neošetřené po dobu 4 týdnů. Místa vyspravená novou omítkou musejí být dobře spojena a proschlá.Staré nesoudržné nátěry odstranit. Na moučnatých, pískovitých a hrubých pórézních plochách je třeba provést základní nátěr přípravkem **Mipa Tiefgrund LH** nebo **Mipa Tiefgrund LF**.

Ředění:

- 1.nátěr: zředit maximálně 10 objem.% vody
- 2.nátěr: zředit maximálně 5 objem.% vody

Způsoby aplikace:

Natírání, válečkování, nebo nástřik air-less: úhel 50°
 tryska 0,53 mm
 tlak 150 bar.



MipaSil

d14/1111

2 / 2

Doba schnutí: Při 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu za 8 hod. proschne povrch a lze jej přetírat, po 24 hod.již odolává dešti. Uplně proschne a lze jej plně zatěžovat po cca 3 dnech. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tyto doby prodlužují.

Vydatnost: Dle nasákavosti podkladu 5 - 5,5 m² / 1 ltr na 1 nátěr.

Zvláštní upozornění

Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikly skvrny a lesklá místa z rozdílné síly vrstvy.
Při aplikaci nástřikem airmix / airless se doporučuje předem vyzkoušet vhodný přístroj.

Bezpečnostní pokyny

Barva **MipaSil** reaguje slabě alkalicky. Oči a citlivou kůži chránit před postříkáním.
Kapky barvy ihned omýt hojným množstvím čisté vody. Dodržovat všeobecná pravidla hygieny.
Nedopustit, aby se přípravek dostal do rukou dětem, nebo aby unikl do kanalizace. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů i krmiv. V přestávkách a po skončení práce si umýt.ruce.

Čistění náradí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku.
Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastových věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9