



# Mipalux HS Goldlack

zlatý

d7/0915

list 1 / 2

## Informace o přípravku

### Popis přípravku

**Účel použití přípravku:** Zlatý HS alkydový email pro kvalitní mechanicky a počasí odolné mezinátěry a finální nátěry objemově stálého dřeva, kovů, PVC a starých nátěrů. Pro interiéry a exteriéry.

**Vlastnosti:**

- vysoká kryvost, dobré krytí hran a dobře plní
- snadné a rychlé zpracování, velmi dobrý rozliv
- vysoká odolost proti povětrnosti a UV-záření
- vysoký obsah sušiny - proto vysoká tloušťka vrstvy
- odolný čistícím prostředkům a v nízké koncentraci krátkodobě odolný benzínu, motorové naftě, kyselinám a zásadám
- plní požadavky normy DIN EN 71-3 (07/2013) pro nátěry hraček

**Obsahuje:** alkydové pryskyřice, alifatické uhlovodíky, titandioxid, aditiva anorganické pigmenty

**Barevné odstíny:** ProMix Decorative - např. vzorkovnice RAL, NCS, Eurotrend a další

**Základní údaje:**

<b>Viskozita:</b>	tixotropní	<b>DIN 53 211</b>
<b>Specif.hmotnost:</b>	1,2 g/cm <sup>3</sup>	<b>DIN 51 757</b>
<b>Stupeň lesku:</b>	lesklý	

**Skladování:** V pevně uzavřených originálních nádobách min. doba 3 roky. Skladovat v suchu a chladu při teplotě od 5°C do 30°C.

<b>Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ</b>	<b>kategorie:</b>	A / d
<b>Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:</b>	300 g / litr	<b>Skut.obsah v tomto produktu:</b> 283 g / l VOC

### Pokyny pro zpracování

**Vnější podmínky:** Od +10°C a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu

**Příprava podkladu:** Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a bez prachu, oleje, mastnot, vosku a zbytků koroze. Poškozené a nesoudržné staré nátěry beze zbytku odstranit. Pevně držící staré nátěry zdrsnit a očistit. Povrch dřeva brousit ve směru vláken (zvětralý a zešedlý povrch obrousit až na soudržný podklad), důkladně očistit a výmětky pryskyřice odstranit. Ostré hrany srazit.

**Vhodné podklady:** dřevo opatřené základním nátěrem a předlakované, kovy

**Způsoby aplikace:** válečkování a natírání

**Ředidlo:** materiál se dodává k přímému zpracování v případě potřeby: **Mipa KH- Verdünung**

**Doba schnutí:**  
(23°C / 50% rel.vl.v.)

nechytá prach:	za cca 4 hod.
lze manipulovat:	za cca 6 hod.
lze přetírat:	za cca 16 hod.

Větší vrstvy a nižší teploty prodlouží dobu schnutí.

**Čistění náradí:** Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách nitroředidlem.

### Bezpečnostní pokyny

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. K hasení používat písek, kysličník uhličitý, hasicí prášek, ne vodu. Při požití vyhledat lékařskou pomoc a předložit obal nebo etiketu.

## Postup a skladba nátěru

### Nátěry dřeva:

Maximální vlhkost dřeva 15%.

#### Exteriéry:

1. Impregnace: **Mipaxyl Spezial**
2. Základní nátěr: **Mipa KH-Malervorlack** nebo **Mipa Allgrund**
3. Mezinátěr: **Mipa KH-Malervorlack**  
nebo **Mipalux HS Goldlack**
4. Závěrečný nátěr: **Mipalux HS Goldlack**

#### Interiéry:

1. Základní nátěr: **Mipa KH-Malervorlack** nebo **Mipa Allgrund**  
případně vyšpachtlovat materiálem **Mipa KH-Malerspachtel**
2. Mezinátěr: **Mipa KH-Malervorlack**  
nebo **Mipalux HS Goldlack**
3. Závěrečný nátěr: **Mipalux HS Goldlack**

### Nátěry kovů:

#### Železo, ocel:

1. Předúprava: odmastit přípravky **Mipa Silikonentferner**
2. Základní nátěr: **Mipa Allgrund** nebo **Mipa Metalgrund Premium**
3. Mezinátěr: **Mipa Allgrund** nebo **Mipa Metalgrund Premium**
4. Závěrečný nátěr: **Mipalux HS Goldlack**

#### Neželezné kovy (hliník, pozink):

1. Předúprava: odmastit přípravky **Mipa Silikonentferner**  
pozink.podklady: **Mipa Zinkreiniger**
2. Základní nátěr: **Mipa Allgrund**
3. Mezinátěr: **Mipa Allgrund**
4. Závěrečný nátěr: **Mipalux HS Goldlack**

#### Tvrzené PVC exteriéry / interiéry :

1. Předúprava: odmastit přípravky **Mipa Silikonentferner**  
nebo **Mipa Kunststoffreiniger antistatisch**
2. Základní nátěr: **Mipa Allgrund**
3. Závěrečný nátěr: **Mipalux HS Goldlack**

### Vydatnost:

cca 10 m<sup>2</sup>/ z 1 litru

## Zvláštní upozornění

V zásadě je nutno veškeré nátěry a potřebnou předúpravu přizpůsobit natíranému objektu, tzn. jeho stavu a požadavkům, kterým bude objekt vystaven.

Pravidelná a odborná údržba natřených dílců je naprosto rozhodující pro jejich užitnost a životnost.

## Odstraňování odpadu

Zbytky barvy a obal odstraňte dle doporučení na etiketě výrobku. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí. Zbytky výrobků: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: 0 15 01 06 Směsné obaly.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**  
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9