



Mipa Silikonharz Tiefgrund LF

d3/1012

1 / 2

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Speciální základní nátěr pod následné nátěry na bázi silikonové pryskyřice - bez rozpouštědla, sesílený siloxanem, ponechává póry otevřené - pro interiéry i exteriéry - pro zpevnění pískovitých a zkrídlovatělých podkladů, jakož i pro regulaci nasákavosti.

Vlastnosti:

- neobsahuje rozpouštědlo, odolný proti alkáliím
- hydrofobní
- sesílený siloxanem
- vniká hluboko do podkladu, zachovává přitom difuzní vlastnosti
- nezmýdelní
- odolný proti alkáliím
- ponechává póry otevřené

Obsahuje: syntetické disperze, vodu, aditiva, konzervační prostředky

Barva: bezbarvá

Základní údaje:	Stupeň lesku:	matný	DIN 67 530
	Specif.hmotnost:	1,00 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskozita:	15 sec. 4mm	DIN 53 211
	faktor pH:	7,6	DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu, suchu, ale ne v mrazu lze skladovat 2 roky při teplotě nad +5° do +30°C.

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / h
Maxim.prahová hodnota:	30 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 0 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky: Nezpracovávat při teplotě podkladu i ovzduší pod +5°C a přes +35°C, nebo na přímém slunci, resp. za silného větru.

Podklady: Vápenné a cementové omítky, vápenec, azbestcement a beton

Vlastnosti podkladu: Podklad musí být čistý, suchý a soudržný.

Způsoby aplikace: natírání, válečkování: nebo nástřik

Ředidlo: zpracovat neředěné

Doba schnutí: Při 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu za cca 3 - 4 hod. povrch proschne. Za chladného počasí se doba schnutí prodlužuje.

Vydatnost: Dle nasákavosti a struktury podkladu 6 m²/ z litru a na 1 nátěr. Přesnou spotřebu zjistit zkušebním nátěrem přímo na objektu.

Zvláštní upozornění

Před zpracováním přípravek dobře protřepat. Nanášet rovnoměrně a dobře roztírat, aby se netvořila lesklá místa. Na silně nasákavých podkladech vícekrát mokré do mokrého.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.



Mipa Silikonharz Tiefgrund LF

d3/1012

2 / 2

Bezpečnostní pokyny

Přípravek reaguje mírně alkalicky. Oči a citlivou kůži chraňte před postřikáním.
Kapky barvy ihned omyjte velkým množstvím čisté vody. Dodržujte všeobecná pravidla hygieny.

Čistění náradí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku.
Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9