



1K-Parkettlack

Technické informace

Charakteristika: 1K-Polyuretanový, čirý, více vrstvý (tzv. Multicoat) lak pro povrchovou úpravu parketových a prkenných podlah.

Oblast použití: **1K-Parkettlack** je určen k racionální povrchové úpravě broušené dýhy a masivního dřeva.

Podklad: Suché, čisté a pryskyřic zbavené dřevo (pokud bude mořeno, pak dostatečně suché a čisté plochy), obroušené zrnitostí P220- P280 a očištěné od brusného prachu.

Zpracování: **1K-Parkettlack** se aplikuje stříkáním (Airmix, Airless, pistole s nádobkou), natíráním štětcem a válečkem.

Zpracovatelská viskozita: Stříkání cca 17 - 20 sec (DIN ø 4 mm)
Natírání/Váleček cca 35 - 40 sec (DIN ø 4 mm)

Ředidlo: **1K-Parkettlack** je připraven k aplikaci štětcem a válečkem.. Pro aplikaci stříkáním se naředí ředidlem **Verdünnung Nr.2**. Jako zpomalovač odpařování při působení vysoké vlhkosti a teploty se použije ředidlo **Verdünnung Nr.3**.

Vydatnost: Aplikační množství: jako základ 100 – 150 ml/m²
jako vrch 80 – 120 ml/m²
Ca 5,5 -12,5 m²/litr a vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování.

Doba schnutí: V závislosti na způsobu zpracování a aplikačním množství (při 20 °C /65% RV):
- brousitelná a přelakovatelná po cca 2 – 3 hodinách
Čím později je čerstvě lakovaná podlaha používána, tím delší je životnost její PÚ. Při lakování zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu bez průvanu

Stupeň lesku: 4 = polomat

Další údaje: Sušina: 31,6 % Hustota: 0,96 g/cm³ Viskozita: 35 s (20 °C)

Základování a další lakování: **1K-Parkettlack** je možné použít jako základní i vrchní lak. Použití speciálního základu pod tento lak není zapotřebí. Budou-li se plochy, lakované tímto lakem dále povrchově upravovat, provedte mezibrus P320.

Čištění náradí: Čističem **Waschlöser Nr. 52** nebo **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**.

Skladovatelnost: V uzavřených originálních nádobách je **Rosner 1K-Parkettlack** skladovatelný minimálně po dobu 3 let. Při vícečetném otevření a dílčím odběru laku může docházet ke zvýšení viskozity.

Zvláštní pokyny: Lak je nutno před jeho použitím důkladně promíchat!

Naše zkušenost - Vaše jistota

1K-Parkettlack



Technické informace

Veźměte prosím na vědomí:

Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnému stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezavazují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy.

Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy.

Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.

Stav 07/12.

Naše zkušenost - Vaše jistota

Rosner, eine Marke der MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • 84051 Essenbach • Telefon 08703 / 922-0 • Telefax 08703 / 922-100

Zastoupení pro ČR: Mistral Paints s.r.o. • Poděbradská 65a • 198 00 Praha 9 • Tel./Fax +420 281 865 606-9 • E-mail: info@mistral-paints.cz