

- Charakteristika:** **KKB Beize** - Univerzální vodou ředitelné mořidlo je kombinace barviv, extraktů barviv a speciálních mořidlových chemikálií ve vodní, tekuté formě. Formulace mořidla obsahuje už jen aktivní smáčedla a používá se bez dalších přísad.
- Oblast použití:** Mořidlo **KKB Beize** je určeno k moření téměř všech druhů dřevin při výrobě nábytku a vnitřního zařízení. Povrchy dřevin, obsahujících pryskyřice, musí být před mořením těchto pryskyřic zbaveny.
- Podklad:** Navlhčené, vysušené, čisté a pevné, obroušené dřevo nebo dýha bez pryskyřic, olejů a jiných nečistot. Zejména je třeba dbát na to, aby byly dřevní póry zbaveny brusného prachu. V opačném případě může docházet k problémům při moření.
- Zpracování:** Mořidlo **KKB Beize** je připraveno k použití. Nanáší se štětcem nebo houbou, přičemž se mořený povrch důkladně namočí, mořidlo se rozetře po celé ploše a přebytek se okamžitě setře z povrchu. Pokud je zapotřebí mořidlo stříkat, přidáme do něj **KKB Spritzzusatz** (aditivum pro úpravu vlastností) - stříkací pistole s nádobkou, stříkací tlak 1,5 – 2,5 bar, velikost trysky 1,3 – 1,5 mm. V takovém případě bude odstín mořené plochy světlejší, proto ho musíme stříkat 2x v dostatečném množství (mokrě do mokrého).
- Ředidlo:** **KKB Beize** je připraveno k aplikaci a nemělo by být dále ředěno vodou. Pokud je mořidlo příliš tmavé, k jeho zesvětlení musíme bezpodmínečně použít transparentní mořidlovou bázi **KKB Beize-farblos**. V závislosti na odstínu mořidla a stupně jeho zesvětlení je vždy potřeba počítat se snížením jeho odolnosti vůči světlu. Všechny odstíny mořidla **KKB Beize** je možno navzájem míchat.
- Vydatnost:** Aplikační množství: 100 ml/m²
Cca 8-12 m²/ litr v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu jeho zpracování.
Cca 5 -8 m² / litr pokud jsou **KKB Beize** aplikována stříkáním.
- Doba schnutí:** Cca 5 - 6 hodin při (20 °C / 65% RV). Sušení při vyšších teplotách v sušícím tunelu nebo temperované místnosti je možné. Nízké teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.
Přelakovatelné: Rozpouštědlovými laky po cca 6 hodinách; vodou ředitelnými laky po cca 2 hodinách.
- Základování a další lakování:** Použití různých laků, ať už rozpouštědlových nebo vodou ředitelných, změní výsledný odstín mořidla. V závislosti na odstínu mořidla a druhu dřeviny doporučujeme pro lakování použít lak se zvýšenou ochranou proti působení světla za účelem zpomalení barevných změn celé povrchové úpravy. Jsou to např. laky ze série **DuoCryl**, laky série **High Solid** nebo laky **HydRo Möbellack**.

Naše zkušenost - Vaše jistota

Čištění náradí: Teplou vodou.

Skladovatelnost: V uzavřených originálních nádobách je skladovatelné min. po dobu 2 let. Při vícečetném otevření a částečném odebrání mořidla z originální nádoby může dojít ke kontaminaci bakteriemi, které zaútočí na barevné extrakty a tím změní barevný odstín. **Chraňte před mrazem!**

Zvláštní pokyny: Před vlastním mořením je vždy potřeba provést zkušební moření na stejném substrátu, který bude použit pro výrobu. Dřevo je přírodní produkt. Může tedy v závislosti na obsahu chemických látek a oblasti jeho růstu rozdílně reagovat, a vykazovat barevné odlišnosti. V každém případě si uchovávejte vzorky mořidel. Při větší spotřebě mořidla zajistěte, aby se pro moření vždy použilo mořidlo stejné šarže. Pokud toto množství nestačí, musí se před započítáním moření všechny dostupné šarže smíchat. V takovém případě je opět nutno provést zkušební moření.

Vezměte prosím na vědomí: Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezabavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.

Stav 08/11.

Naše zkušenost - Vaše jistota