

# Positiv Holzeffekt Beize



---

## Technické informace

---

**Charakteristika:** **Positive Holzeffekt Beize** (Mořidlo na jehličnaté dřeviny) je vodou ředitelné mořidlo pro moření jehličnatých dřevin s výrazným pozitivním efektem, ve kterém jsou kombinována přírodní i syntetická barviva společně se speciálními aditivy, podporujícími tvorbu pozitivního vzhledu dřeva. Kromě toho je mořidlo stabilizováno ochranou proti slunečnímu záření.

**Oblast použití:** Při výrobě nábytku a vnitřního zařízení z jehličnatých dřevin za účelem zachování jejich přírodního vzhledu.

**Substráty:** Vysušené, čisté a pevné, obroušené nebo vydrásané jehličnaté dřevo bez pryskyřic, olejů a jiných nečistot. Hladké plochy je zapotřebí obrousit brusným papírem P120.

**Zpracování:** Mořidlo **Positiv Holzeffekt Beize** je nutno před jeho aplikací i v jejím průběhu důkladně promíchat. Mořidlo se nanáší stříkáním (stříkáací pistole s nádobkou, stříkáací tlak 1,5 – 2,5 bar, velikost trysky 1,3 – 1,5 mm). Při aplikaci štětcem mohou s ohledem na rozdílnou nasákavost dřeva v ploše vznikat fleky. Proto doporučujeme upřednostnit stříkání. Plocha musí být jemně a rovnoměrně mořidlem navlhčená a nesmí být mokrá. V každém případě si uschovejte vzorek mořidla.

**Ředidlo:** **Positiv Holzeffekt Beize** je připraveno k aplikaci a nemělo by být dále ředěno vodou. Pokud je mořidlo příliš tmavé, k jeho zesvětlení musíme bezpodmínečně použít transparentní mořidlovou bázi **Positiv Holzeffekt Beize-farblos**. V závislosti na odstínu mořidla a stupně jeho zesvětlení je vždy potřeba počítat se snížením jeho odolnosti vůči světlu. Všechny odstíny mořidla je možno navzájem míchat.

**Vydatnost:** Aplikační množství: 80 ml/m<sup>2</sup>  
Cca 15 m<sup>2</sup>/litr (v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu jeho zpracování).

**Doba schnutí:** Minimálně 6 hodin (nejlépe však přes noc) při (20 °C / 65% RV). Sušení při vyšších teplotách je nepřípustné. V průběhu první sušící fáze (30-60 minut) se vyvine pozitivní vzhled dřeva.

**Základování a další lakování:** Plochy, mořené mořidlem **Positiv Holzeffekt Beize** nemohou zůstat bez další povrchové úpravy. Použití různých laků, ať už rozpouštědlových nebo vodou ředitelných, změní výsledný odstín mořidla. V závislosti na odstínu mořidla a druhu dřeviny doporučujeme pro lakování použít lak se zvýšenou ochranou proti působení světla za účelem zpomalení barevných změn celé povrchové úpravy. Použití toho kterého laku je závislé na předpokládaném použití hotového výrobku a požadované odolnosti povrchové úpravy.

**Čištění náradí:** Teplou vodou.

---

## Naše zkušenost - Vaše jistota

# Positiv Holzeffekt Beize



---

## Technické informace

**Skladovatelnost:** V uzavřených originálních nádobách je skladovatelné min. po dobu 2 let. Při vícečetném otevření a částečném odebrání mořidla z originální nádoby může dojít ke kontaminaci bakteriemi, které zaútočí na barevné extrakty a tím změní barevný odstín. **Chraňte před mrazem!**

**Zvláštní pokyny:** Před vlastním mořením je vždy potřeba provést zkušební moření na stejném substrátu, který bude použit pro výrobu. Dřevo je přírodní produkt. Může tedy v závislosti na obsahu chemických látek a oblasti jeho růstu rozdílně reagovat, a vykazovat barevné odlišnosti. V každém případě si uchovávejte vzorky mořidel. Při větší spotřebě mořidla zajistěte, aby se pro moření vždy použilo mořidlo stejné šarže. Pokud toto množství nestačí, musí se před započítáním moření všechny dostupné šarže smíchat. V takovém případě je opět nutno provést zkušební moření.

**Vezměte prosím na vědomí:** Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezbavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.

Stav 08/11.

---

## Naše zkušenost - Vaše jistota

Rosner, eine Marke der MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • 84051 Essenbach • Telefon 08703 / 922-0 • Telefax 08703 / 922-100

Zastoupení pro ČR: Mistral Paints s.r.o. • Poděbradská 65a • 198 00 Praha 9 • Tel./Fax +420 281 865 606-9 • E-mail: info@mistral-paints.cz