

- Charakteristika:** **Rustikal Lackbeize** (Rustikální mořidlo) je rozpouštědlové speciální mořidlo s pigmenty i barvivy, které zvýrazňují charakter velkoporézních dřevin.
- Oblast použití:** Mořidla slouží k dosažení rustikálního efektu na velkoporézních tvrdých dřevinách při výrobě bytového a hotelového nábytku, nábytku pro stravovací zařízení a komerční prostory, jakož i k moření dalšího vnitřního zařízení.
- Podklad:** Vysušené, čisté a pevné, obroušené dřevo bez pryskyřic, olejů a jiných nečistot. Je třeba dbát na to, aby byl z dřevních pórů odstraněn brusný prach. V opačném případě mohou vznikat problémy při moření.
- Zpracování:** Mořidlo **Rustikal Lackbeize** se aplikuje stříkáním (stříkací pistole s nádobkou, stříkací tlak 1,5 – 2,5 bar, velikost trysky 1,3 – 1,5 mm) nebo lehkým roztíráním mořidlovým štětcem. Povrch by měl být rovnoměrně navlhčen mořidlem. Při aplikaci stříkáním proveďte nástřik mořidla na celou plochu a poté mořidlo rozetřete kartáčem nebo štětcem (s plastovými štětinami) nejprve napříč dřevním vláknům a nakonec podél nich. Takto je zabezpečeno co nejlepší smočení dřevních pórů. Chcete-li získat jasnější odstín, musíte mořidlo po jeho aplikaci ponechat chvíli působit a potom jeho přebytky odstranit čistým hadříkem, přetíráním povrchu nejprve napříč dřevním vláknům a nakonec podél nich.
- Ředidlo:** **Rustikal Lackbeize** je připraveno k aplikaci a nemělo by být dále ředěno běžnými lakovými ředidly. Pokud je mořidlo příliš tmavé, k jeho zesvětlení musíme bezpodmínečně použít transparentní mořidlovou bázi **Rustikal Lackbeize-farblos**. V závislosti na odstínu mořidla a stupně jeho zesvětlení je vždy potřeba počítat se snížením jeho odolnosti vůči světlu. Všechny odstíny mořidla je možno navzájem míchat.
- Vydatnost:** Aplikační množství: 80 ml/m²
Ca 10-12 m²/litr (v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu jeho zpracování).
- Doba schnutí:** 1-3 hodiny v závislosti na metodě aplikace a velikosti nánosu při (20 °C / 65% RV). Nízké teploty prodlužují dobu schnutí.
- Základování a další lakování:** Plochy, mořené mořidlem **Rustikal Lackbeize** nemohou zůstat bez další povrchové úpravy. Použití různých laků, ať už rozpouštědlových nebo vodou ředitelných, změní výsledný odstín mořidla. V závislosti na odstínu mořidla a druhu dřeviny doporučujeme pro lakování použít lak se zvýšenou ochranou proti působení světla za účelem zpomalení barevných změn celé povrchové úpravy. Použití toho kterého laku je závislé na předpokládaném použití hotového výrobku a požadované odolnosti povrchové úpravy.
- Čištění nářadí:** Čističem **Waschlöser Nr. 52** a **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**.

Naše zkušenost - Vaše jistota

Technické informace

Skladovatelnost: V uzavřených originálních nádobách je skladovatelné min. po dobu 3 let. Při vícečetném otevření a částečném odebírání mořidla z originální nádoby může dojít k barevným změnám mořidla.

Zvláštní pokyny: Před vlastním mořením je vždy potřeba provést zkušební moření na stejném substrátu, který bude použit pro výrobu. Dřevo je přírodní produkt. Může tedy v závislosti na obsahu chemických látek a oblasti jeho růstu rozdílně reagovat, a vykazovat barevné odlišnosti. V každém případě si uchovávejte vzorky mořidel. Při větší spotřebě mořidla zajistěte, aby se pro moření vždy použilo mořidlo stejné šarže. Pokud toto množství nestačí, musí se před započatím moření všechny dostupné šarže smíchat. V takovém případě je opět nutno provést zkušební moření.

Vezměte prosím na vědomí: Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezbavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.

Stav 08/11.

Naše zkušenost - Vaše jistota

Rosner, eine Marke der MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • 84051 Essenbach • Telefon 08703 / 922-0 • Telefax 08703 / 922-100

Zastoupení pro ČR: Mistral Paints s.r.o. • Poděbradská 65a • 198 00 Praha 9 • Tel./Fax +420 281 865 606-9 • E-mail: info@mistral-paints.cz