



## Silikonharz-Streichfüller

speciální fasádní barva na bázi silikon. emulze  
s obsahem křemenného písku

d12/1012

list 1 / 2

### Informace o přípravku

#### Popis přípravku

**Účel použití:** Speciální fasádní barva na bázi silikonové emulze s obsahem křemenného písku - pro vyplnění jemných rysek v omítkách, nebo jako kvalitní základní nátěr pod sanační omítky na bázi silikonové pryskyřice

**Vlastnosti:**

- ♦ odolná proti vlivu povětrnosti dle normy **DIN 18363**
- ♦ hydrofobní - vodu odpuzující dle normy **DIN 4108**, odolává i silným deštům
- ♦ vysoce propustná pro vodní páry a CO<sub>2</sub>
- ♦ vodou ředitelná, bez pachu
- ♦ zesílená vlákninou, jemnozrnná
- ♦ výborně plnivá
- ♦ odolná proti alkáliím
- ♦ bez vnitřního pnutí, výborně kryje
- ♦ odolná proti agresivním zplodinám v ovzduší

**Složky obsahu:** akrylátová disperze, silikonová pryskyřice, kalciumkarbonát, titandioxid, křemenný písek, silikátová plniva, aditiva, konzervační přípravky

**Barevný odstín:** bílý

**Specifikace:**

|                  |                             |                   |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| stupeň lesku:    | matný                       | <b>DIN 67530</b>  |
| specif.hmotnost: | cca 1,6 g / cm <sup>3</sup> | <b>DIN 51757</b>  |
| viskozita:       | 4,5 - 5,5 Pas Brookfield    | <b>DIN 53019</b>  |
| pH-faktor:       | 8,0 - 8,5                   | <b>DIN 53 785</b> |

**Skladování:** v dobře uzavřených nádobách, v suchu a chladu, ale ne v mrazu, při teplotě nad +5 ° a do +30 °C lze skladovat 2 roky

|                                      |                   |   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| <b>Těkavé organické látky (VOC):</b> | <b>kategorie:</b> | A / h   |
| <b>Maxim.prahová hodnota:</b>        | 30 g / litr       | <b>Skut.obsah v tomto produktu:</b> 14 g / litr |

#### Pokyny pro zpracování

**Podmínky při zpracování:** Nezpracovávat při teplotě podkladu i okolí pod + 5 ° nebo nad + 35 °C, na přímém slunci nebo za silného větru.

**Vhodné podklady:** Nové i staré omítky skupin P Ic, II, III, minerální podklady, jakož i renovační nátěry na soudržných silikátových a matných disperzních barvách, omítky na bázi syntetické pryskyřice

**Příprava podkladu:** Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Staré nesoudržné nátěry odstranit. Místa vyspravená novou omítkou musejí dobře přilnout a proschnout. Na prašných, pískovitých a zvětralých, nebo hrubě pórézních plochách provést základní nátěr přípravkem **Mipa Siiconharz Tiefgrund LF**.

**Ředění:** max. 5 objem.% vody

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.



## Silikonharz-Streichfüller

speciální fasádní barva na bázi silikon. emulze  
s obsahem křemenného písku

d12/1012

list 2 / 2

### Způsoby nanášení:

natírání, válečkování  
Materiál před zpracováním dobře rozmíchat.  
Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby se netvořily skvrny  
a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy.

### Doba schnutí:

Při 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu lze přetírat za 24 hod.  
Barva proschne a lze ji plně zatěžovat za cca 72 hod.  
Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto doby prodlužují.

### Vydatnost:

Dle nasákavosti podkladu cca 3,5 m<sup>2</sup> / ltr na 1 nátěr.  
Přesnou spotřebu určit zkouškou na objektu

## Bezpečnostní pokyny

Materiál **Mipa Silikonharz-Streichfüller** reaguje mírně alkalicky. Oči a citlivou kůži chraňte před postříkáním. Kapky barvy ihned omyjte velkým množstvím čisté vody.  
Dodržujte všeobecná pravidla hygieny.

## Čistění náradí

Ihned po použití a v delších pracovních přestávkách vodou.

## Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku.  
Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00  
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9**