



## Přípravek na ochranu před graffiti

### TECHNICKÝ LIST

**Mistral Antigraffiti Prevence** je gelový přípravek k preventivní ochraně stavebních povrchů před znečištěním graffiti (např. akrylátových, epoxidových, nitrocelulóзовých, polyuretanových, alkydových sprejů). Po aplikaci a zaschnutí vytváří přípravek ochrannou vrstvu, která snižuje nasákavost povrchu vodou, ale zachovává výbornou propustnost vodních par. Životnost nátěru je až 10 let.

**Vhodné podklady:** omítky akrylátové, silikonové a silikátové, zateplovací fasádní systémy, hladké pohledové cihly, vápenec, žula, beton a mramor.

#### Příprava podkladu a aplikace:

U štuků, minerálních a vápenocementových povrchů aplikujte na vyzrálý povrch (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH < 9). U pastovitých omítek na disperzní bázi (akrylátové nebo silikonové) po dokonalém proschnutí povrchu (minimálně 3 dny po dokončení aplikace).

Porézní nasákové podklady jako je pálená cihla, minerální omítka, přírodní i umělý kámen nejdříve ošetřete hloubkovou penetrací **Mistral Primer Elite**.

Aplikujte na suchý podklad při teplotě 10 °C až 30 °C, ne za vlhkého nebo deštivého počasí.

Přípravek nanášejte neředěný nátěrem nebo stříkáním na suchý povrch zbavený nečistot.

Aplikujte ve dvou až třech vrstvách s dobou schnutí mezi jednotlivými vrstvami 4 - 8 hodin dle teploty a vlhkosti prostředí

**Upozornění:** Nátěr přípravkem **Mistral Antigraffiti Prevence** může mírně ovlivnit vzhled povrchu, zejména u tmavších podkladů může být vidět rozdíl v barevném odstínu mezi ošetřenou a neošetřenou plochou povrchu (omítky, fasády apod.), proto je nutné dbát na důkladné rozetření přípravku.

Přípravek neslouží k ochraně nesavých stavebních materiálů (např. sklo, nerez, plast) a nepoužívá se na povrchy upravené nátěrovými hmotami (emaily, laky, lazury). Přípravek není určený k ochraně mozaikové omítkoviny (při odstraňování graffiti by se mohly odbarvit barvená zrna a narušit pojivo).

K odstraňování graffiti použijte přípravek **Mistral Antigraffiti Likvidace**. Odstraněním znečištění se částečně odstraní také ochranná vrstva přípravku **Mistral Antigraffiti Prevence** a je nutné opakovat nátěr.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

<b>Vzhled:</b>	transparentní matný hladký nátěr
<b>Teoretická vydatnost:</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /kg v třech vrstvách (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu)
<b>Balení:</b>	5 l

**Skladování:** v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem!

**Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

**Upozornění:** Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal na r obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

**Výrobce:** Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, ČR [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)



Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)