

univerzal

Univerzální vodou ředitelná barva

Mistral UNIVERZAL je omyvatelná a vysoce mechanicky odolná vodou ředitelná barva určená pro interiérové a exteriérové nátěry omítek, cihel, betonu, dřeva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, sádkokartonu a kovových podkladů ošetřených vhodným základním nátěrem. Vyniká dobrou přilnavostí k podkladu a vysokou odolností vůči chemickým vlivům. Nátěr nežloutne, odolává dlouhodobě teplotám do 65°C - je vhodný pro nátěry radiátorů a topných těles. Je dlouhodobě UV resistantní, nemá dolepující charakter.

Vzhled: polomatný nátěr, při zvýšeném počtu nátěrů (3 a více) pololesklý

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkání airless technikou

Ředění: připraveno k aplikaci, u velmi savých podkladů ředit vodou dle doporučení

Příprava podkladu: podklad musí být suchý, zbavený mechanických nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. Mistral UNIVERZAL lze natírat na staré soudržné nátěry, rozpouštědlové, vodou ředitelné, předem lehce přebroušené brusným papírem.

Příprava barvy před použitím: Případný škrálop odstráňte a barvu před použitím důkladně promíchejte, tak aby nedošlo k „našlehání“ barvy. Barvu je možné dle doporučení ředit vodou. Při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a zhoršují technické parametry barvy. Po otevření obalu je potřeba barvu co nejdříve zpracovat.

Aplikační postup pro nátěr zdiva, omítky, betonu:

1. Savý podklad zpenetrujte hloubkovou penetrací Mistral PRIMER ELITE, důkladně roztírejte - nesmí se tvořit zaschlé kapky a ztečence.
2. Základní nátěr proveďte neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL, v případě více savých podkladů ředit 5% vody
3. Po 6 hodinách schnutí aplikujte 2 x vrchní nátěr (pro interiér 1x) neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL. Jednotlivé nátěry nechte zaschnout nejméně 6 hodin.

Aplikační postup pro nátěr dřeva:

1. Dřevěný podklad natřete vhodným impregnačním přípravkem proti dřevokazným houbám např. Mipaxyl Spezial. Po zaschnutí povrch lehce přebrouste jemným brusným papírem č. 80-100.
2. Základní nátěr proveďte neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL, v případě více savých podkladů ředit 5% vody
3. Po 6 hodinách schnutí aplikujte 2 x vrchní nátěr neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL. Jednotlivé nátěry nechte zaschnout nejméně 6 hodin.

Aplikační postup pro nátěr kovu:

1. Kovový podklad očistěte ocelovým kartáčem, brusným papírem a odmastěte např. Mipa Silikonentferner
2. Základní nátěr proveďte vhodnou antikorozi základní barvou např. Mipa Allgrund
3. Po důkladném proschnutí aplikujte 2 x vrchní nátěr neředěnou barvou Mistral UNIVERZAL. Jednotlivé nátěry nechte zaschnout nejméně 6 hodin.

Aplikační teplota: Teplota podkladu a okolí při aplikaci nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +25°C, relativní vlhkost vzduchu do 75%.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Teoretická vydatnost:

9 - 10m² /l pro jednu vrstvu

Hustota:

bílá a báze 1 = 1,37g /cm³, báze 2 a3 = 1,26g /cm³

Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti:

suché za 30 min.

Základní složení:

akrylátová disperze, speciální aditiva, stálobarevné pigmenty

Barevné odstíny: bílá a tónovaná podle vzorkovnic Eurotrend, NCS, RAL, Mipa a jiné
Rozdíl odstínů mezi vzorníkem a originálem je z technologických důvodů možný a nemůže být důvodem k reklamaci. Doporučujeme provést zkušební vzorky.

Balení: bílá a báze 1 balení 1 l, 3 l a 10l, báze 2 a 3 balení 1 l a 3 l

Pracovní nástroje ihned po ukončení aplikace omyjte vodou.

Skladování: skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout!

Upozornění: do výrobku není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály!

Bezpečnostní opatření: Při práci doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodné ochranné pomůcky a dodržujte osobní hygienu.

První pomoc: Výrobek není zdraví škodlivý. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.



Výrobce: Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, Praha 9, Česká republika
Součást skupiny MIPA S.E. Německo

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz