



Mipa Malervorlack HS

d1/0210

1 / 2

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Na velmi kvalitní předlakování dřeva a předem penetrovaných kovů v interiéru a exteriéru.

Vlastnosti:

- HS-kvalita, proto výborné krytí, plnivost a dobré krytí i na hranách
- snadné a rychlé zpracování, velmi dobře splývá
- rychle schne, dobře se brousí
- ventilační ▪ bez aromatů

Obsahuje: alkydovou pryskyřici, alifatické uhlovodíky, pigmenty, plniva, aditiva

Barva: bílá

Základní údaje:	Viskozita:	cca 300 sec.	DIN 53 211
	Specif.hmotnost:	1,7 g/cm ³	DIN 51 757
	Lesk:	hedvábně matný	DIN 67 530

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách minimálně 3 roky.

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / d
--------------------------------------	-------------------	-------

Maxim.prahová hodnota:	300 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu:	300 g / litr
-------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky: Od +10 °C, a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu

Způsoby aplikace: natírání nebo válečkování, neředěné

Ředění: **Mipa KH-Verdünnung** nebo **Mipa Terpentinersatz** v případě potřeby pro nástřik a válečkování

Doba schnutí:	nechytá prach:	za 1 hod.	lze manipulovat:	za 2 hod.
	lze brousit:	za 24 hod.		

Nátěry dřeva: **Dřevo s maxim. vlhkostí 15%**

Exteriér:

1. Impregnace: **Mipaxyl Spezial**
2. Základní nátěr: **Mipa Malervorlack HS**
3. Mezinátěr: **Mipa Malervorlack HS** nebo **Mipalux weiss** nebo **Buntlack HS**
4. Krycí nátěr: **Mipa Mipalux HS**

Interiér:

1. Základní nátěr: **Mipa Malervorlack HS**
event. vyšpachtlovat pomocí **Mipa KH-Malerspachtel**
2. Mezinátěr: **Mipa Malervorlack HS** nebo **Mipalux weiss** nebo **Buntlack HS**
3. Krycí nátěr: **Mipa Mipalux weiss** nebo **Buntlack HS**

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.



Mipa Malervorlack HS

d1/0210

2 / 2

Nátěry kovů:

Železo, ocel:

1. Příprava: odmastit pomocí **Mipa Silikonentferner** nebo **Mipa WBS Reiniger**
2. Základní nátěr: **Mipa Metallgrund** nebo **Mipa Allgrund**
3. Mezinátěr: **Mipa Malervorlack HS**
4. Krycí nátěr: **Mipa Mipalux weiss** nebo **Buntlack HS**

Neželezné kovy: (aluminium, pozink. podklady):

1. Příprava: odmastit pomocí **Mipa Silikonentferner** nebo **Mipa WBS Reiniger**
pozink.podklady: **Mipa Zinkreiniger**
2. Základní nátěr: **Mipa Allgrund**
3. Mezinátěr: **Mipa Malervorlack HS**
4. Krycí nátěr: **Mipa Mipalux weiss** nebo **Buntlack HS**

Vydatnost:

cca 7 m² / litr

Bezpečnostní pokyny

Nedopustit, aby se dostal přípravek do rukou dětí. Uchovávat odděleně od potravy, nápojů a krmiv. Nevdechovat páry / aerosol. Při práci nosit ochranné oblečení. K hasení použít písek, kysličník uhlíčitý, hasicí prášek - nikdy ne vodu. Při požítí ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento obal nebo etiketu.

Čistění náradí

Pracovní náradí ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vyčistit nitroředidlem.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9