

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Impregnační mikroemulzní hydrofobizující nátěr a penetrace na bázi silansiloxanu. Na hydrofobizaci pastovitých omítek, soklů, betonu, přírodního i umělého kamene, pískovce, vápenopískové cihly, zdiva z nasákavých cihel, kabřince cementovláknité desky a plochy s nátěrem z minerálních barev.

Vlastnosti:

- transparentní a vodouředitelný
- koncentrát se ředí vodou v poměru 1:3 a ž 1:4
- vysoký hloubkový účinek a zpevňuje podklad, netvoří film
- vytváří voduodpuzející povrch a snižuje kapilární nasákavost
- chrání povrch proti silným deštům, provlhnutí a zašpinění
- má dobrou prostupnost pro vodní páry
- jako výborný adhezí přípravek pod nátěry disperzních, silikátových a silikonových barev

Obsahuje:

alkoxysiloxan, silany

Barva:

nažloutlá, transparentní

Základní údaje:

Obsah silan/siloxanu:	100 %	
Obsah účinných látek:	25 %	
Specif.hmotnost:	0,96 g/cm ³	DIN 51 757
Viskozita:	1 - 10 mPas	DIN 51 565
pH-faktor:	5 - 6	DIN 53 785

Skladování:

V pevně uzavřených originálních nádobách, v nezředěné formě, v suchu a chladu, ale ne v mrazu 1 rok.

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ

kategorie:

A / h

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:

30 g / litr

Skut.obsah v tomto produktu:

0 g / litr

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být bez cementových usazenin a jiných nesoudržných vrstev, uvolněného nebo drolivého betonu, všech složek způsobující korozi bez znečištění a separačních prostředků, nesoudržných vrstev. Nutné beze zbytku odstranit prach. Nejlepší impregnaci docílíte na suchém, dobře nasákavém podkladu. Lze použít i na plochách mírně vlhkých (max. vlhkost 5%)

Ředění:

Přípravek **WBS MicroSil Fassadenschutz** se ředí vmícháním do vody. Pro dobře nasákavé podklady ředit 1:3 objem., pro mírně nasákavé povrchy 1:4 objem. Před aplikací důkladně promíchat, roztok je nutno zpracovat během 12 hodin.

Aplikace:

Naředěný roztok roztírat štětkou nebo nanášet rozstřikovačem bez tlaku 3-4 x aniž by se tvořil aerosol. Nanášet dostatek přípravku velmi sytě mokré do mokrého. Okenní skla nebo jiné stavební dílce zakrýt.

Pracovní podmínky při zpracování:

Nepracovat při teplotě vzduchu a podkladu pod 8°C nebo nad 30°C, na přímém slunci nebo za silného větru. Maximální relativní vlhkost vzduchu 75%.

Doba schnutí:

Doba schnutí je závislá na teplotě, relativ.vlhkosti vzduchu a savosti podkladu
nátěr odolává dešti: po cca 4 - 5 hod.
lze přetírat: po 24 hod.

Vydatnost:

cca 3 - 4 m² / litr směsi. Spotřeba je závislá na savosti podkladu



Professional Coating Systems

WBS MicroSil Fassadenschutz

ochranný hydrofóbní nátěr na fasády

d 2/0820

Bezpečnostní pokyny

Hořlavý, dráždivý, nebezpečný pro zrak. Nádoby dobře uzavírat a přechovávat v chladném, dobře větraném místě odděleně od zdrojů ohně. Nekouřit a nevdechovat aerosol. Zamezit kontaktu s kůží. Nebezpečí vážného poškození očí. Při zasažení očí důkladně vyplachovat vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

Čistění nářadí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

S materiálem zacházet jako se zvláštním odpadem dle úředních předpisů..

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Prodej a servis: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 www.mistral-paints.cz