



# Mipa WBS Parkettsiegel

## Vodouředitelný lak na dřevo

d 8/0312

1/2

### Informace o přípravku

#### Popis přípravku

**Účel použití přípravku:** Bezbarvý akryl-polyuretanový interiérový lak na dřevěné parkety, podlahy a nábytek. Vhodný na běžné druhy dřeva.

**Vlastnosti:**

- nátěr je odolný vodě, tvrdý a pružný
- vysoce mechanicky odolný proti oděru a ošlapání
- vynikající přilnavost k pokladu
- snadno se zpracuje, rychleschnoucí, bez zápachu
- nátěr je světlostálý a nežloutne

**Obsahuje:** polyuretan-akrylátovou disperzi, vodu, glykoly, aditiva, konzervační prostředky

**Barva / lesk:** bezbarvý / hedvábně lesklý a hedvábně matný

**Základní údaje:**

<b>Stupeň lesku:</b>		<b>DIN 67 530</b>
<b>Specif.hmotnost:</b>	1,03 g/cm <sup>3</sup>	<b>DIN 51 757</b>
<b>Viskozita:</b>	45 sec. 4mm	<b>DIN 53 211</b>

**Skladování:** V uzavřených originálních nádobách min. 2 roky, v chladu, suchu, a ne v mrazu při teplotě od 5°C do max. 30°C.

**Značení:** odpadá

**Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ** kategorie: A / i

**Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:** 140 g / litr **Skut.obsah v tomto produktu:** 108 g / litr

#### Pokyny pro zpracování

**Vhodné podklady:** Suché neošetřené dřevo, také staré dřevo vyžadující renovaci po předchozím ošetření.

**Vlastnosti a předúprava** Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený mastnoty, vosku a prachu. Staré nátěry musejí dobře držet a je třeba je zdrsnit. Přilnavost případně vyzkoušet zkušebním nátěrem.

**Podmínky při zpracování:** Nepracovat při teplotě vzduchu a podkladu nad +35°C a pod +10°C a maximálně do 75% relativní vlhkosti vzduchu.

**Ředění:** Na silně nasákavých podkladech první nátěr zředit cca 5% vody, další nátěry neředit.

**Aplikace:** Nanášet štětcem nebo válečkem (zn.Royal, Glattfilt), 2-3 vrstvy dle savosti podkladu  
doba mezi nátěry 20 min. na odvětrání

**Doba schnutí při 20°C:**

nechytá prach	po 45-60 min.
nelepí	po cca 2 hod.
plně mechanicky zatěžovat	po 8-12 dnech.

Nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu a málo nasákavá dřeva čas schnutí prodlužují. Rychlejší schnutí docílíte dobrým větráním.



# Mipa WBS Parkettsiegel

## Vodouředitelný lak na dřevo

d 8/0312

2/2

**Vydatnost:** 7 - 9 m<sup>2</sup> / litr a na 1 vrstvu  
dle savosti podkladu a způsobu aplikace

**Zvláštní upozornění:** Materiál před zpracováním dobře promíchat -  
používat jen v interiérech !  
Vyskytující se kovové části ošetřit protikoročním přípravkem a vykrýt.

### Bezpečnostní pokyny

Přípravek **Mipa WBS Parkettsiegel** reaguje mírně alkalicky. Oči a citlivou pokožku chránit před postříkáním. Kapky barvy ihned omýt dostatkem čisté vody. Dodržovat běžná hygienická pravidla. Uschovávat mimo dosah dětí. Zamezit únik do kanalizace, spodní vody a do země. Během zpracování a poté zajistit dobré větrání. Mížinu nevdechovat.

### Čistění náradí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

### Odstraňování odpadu

Zbytky barvy a obal odstraňte dle doporučení na etiketě výrobku. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí. Zbytky výrobků: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: 0 15 01 06 Směsné obaly.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce:** **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**  
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9