

## Informace o přípravku

### Popis přípravku

<b>Účel použití přípravku:</b>	Bezbarvý lak na parkety, dřevěné podlahy, nábytek, pro interiéry a exteriéry, vhodný na tvrdé i měkké dřevo, jako lodní lak pod vodou.
<b>Vlastnosti:</b>	lakovaný povrch je tvrdý a pružný, odolává opotřebením a nárazům dobře se brousí, je stálý na světle a odolný proti vodě a alkoholu lak vyniká rychlým zasycháním a výbornou přilnavostí k podkladu
<b>Báze pojiva:</b>	uretanalkyd
<b>Lesk:</b>	lesk a hedvábný mat
<b>Skladování:</b>	V pevně uzavřených originálních nádobách 3 roky.
<b>Značení nebezpečnosti:</b>	Hořlavý! - třída A II

### Těkavé organické látky (VOC):

kategorie: A / e

Maxim.prahová hodnota (2010):

400 g / litr

Skut.obsah v tomto produktu:

400 g / litr

### Pokyny pro zpracování

<b>Vnější podmínky:</b>	Od +10°C a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu
<b>Způsoby aplikace:</b>	válečkem a štětkou, připraven k aplikaci
<b>Vlastnosti podkladu:</b>	dřevo suché (vlhkost 8-12%), čisté, obroušené (brusný papír 240) a zbavené prachu
<b>Složení nátěru:</b>	<b>Interiéry:</b> 1-2x Mipadur HS Holzsiegel <b>Exteriéry:</b> 1x Mipaxyl spezial                      impregnace 1x Mipadur Holzsiegel                základní nátěr 1 - 2x Mipadur Holzsiegel           vrchní nátěr
<b>Doba schnutí: (20° C)</b>	nechytá prach: po 30 min. lze přetírat: po 6 - 8 hod. lze brousit: po 24 hod. U dřeva s vysokým obsahem příměsí (např. dub) se může doba schnutí prodloužit.
<b>Vydatnost:</b>	dle nasákavosti podkladu cca 13 m <sup>2</sup> / litr

### Zvláštní upozornění

U dřeva s vysokým obsahem příměsí může dojít ze zbarvení a prodloužení doby schnutí.  
Doporučuje se provést zkušební nátěr.

### Bezpečnostní pokyny

Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst.  
Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Čistění nářadí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách ředidly Mipa Verdünnung UN nebo UN 21.

### Odstraňování odpadu

Zbytky barvy a obal odstraňte dle doporučení na etiketě výrobku. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí. Zbytky výrobků: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: 0 15 01 06 Směsné obaly.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**  
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9