



Mipa Reibeputz Universal LF

dekorativní stěrková omítkovina

d9/0312

1 / 2

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Kvalitní strukturní omítka na bázi syntetické disperze pro dekorativní a mechanicky odolné fasády.

Vlastnosti:

- odolná proti povětrnosti dle normy **DIN 18363**
- vodou ředitelná a s příjemnou vůní
- dobře plní, výborně přilne
- difuzní a bez vnitřního pnutí
- odolná proti oděru dle normy **DIN 53 778**
- snadno se zpracuje a modeluje do dekorativních struktur.
- algicidně a fungicidně nastavená.

Obsahuje: syntetickou disperzi, titandioxid, kalciumkarbonát, vodu, aditiva, konzervační prostředky

Barevný odstín: bílý
Další barevné odstíny v systému **Mipa Pro Mix Decorative**

Zrnitosti:

- R 1,5** (1 - 1,5 mm)
- R 2,5** (1,5 - 2,0 mm)
- R 3,5** (2 - 2,5 mm)

Základní údaje:

Stupeň lesku:	matný	DIN 67 530
Specif.hmotnost:	cca 1,8 g/cm ³	DIN 51 757
pH-faktor:	cca 8	DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu a suchu, ale ne v mrazu, při teplotě od +5C do max. +30°C lze skladovat min. 12 měsíců.

Pokyny pro zpracování

Podmínky při zpracování: Nezpracovávat při teplotě podkladu i okolí pod + 5° nebo na přímém slunci nebo za silného větru..

Vhodné podklady: Staré i nové omítky, beton, vápencový kámen, azbestocement, plynobeton, jakož i pevně držící jiné minerální nátěry.

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Staré nesoudržné nátěry a nátěry křehkých barev beze zbytku odstranit. Staré omítky nebo nátěry barev, jakož i moučnaté, pískovité nebo hrubé pórézní plochy v interiéru i exteriéru předem ošetřit přípravkem **Tiefgrund LF**. Velmi hladké nebo nejednotně zbarvené podklady opatřit předná-
těrem **Mipa Putzgrund**, event. příslušně barevně natónovaným. Vyskytující se houby, řasy a mech předem odstranit tlakovou vodou - při respektování zákonných předpisů. - Poté rovnoměrně a sytě aplikovat přípravek **Mipa Antischimmel Konzentrat** v určeném poměru zředění. - Pro docílení rovnoměrných ploch je nutný rovný podklad. Materiál není vhodný pro vodorovné plochy zatěžované vodou.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.



Mipa Reibeputz Universal LF

dekorativní stěrková omítkovina

d9/0312

2 / 2

Zpracování:

Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Nanášet sytě nerezo-
vým hladítkem a stahovat rovnoměrně umělohmotným hladítkem
na tloušťku zrna. Nanášet mokré do mokrého, aby nedošlo k na-
stavování. Zejména na velkých plochách proto nasadit dostatečný
počet pracovníků.

Suroviny použité pro materiál **Mipa Reibeputz Universal LF**
jsou přírodní produkty, proto jsou možné malé rozdíly v barevném
odstínu. Při napojování různých ploch proto používat materiál stejné
šarže, nebo předem namíchat celé potřebné množství.

Barevné tónování:

max. 5% **Mipa Vollton- / Abtönfarben**
nebo v systému **Mipa ProMix Decorative**

Hodnota součinitele rozptýleného odrazu světla u probarvené omítky < 20 není vhodná pro aplikaci
pro zateplovací systémy - podrobné informace v barevném vzorníku Mipa Design 120 a Design 734.

Ředění:

Dodává se k hotovému použití - pokud nutno, pak přidavkem
max. 3% vody

Doba schnutí:

Při 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu za 24 hod. povrch proschne
a lze jej přetírat, po 2 týdnech jej lze plně zatěžovat.
Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tyto doby prodlužují.

Spotřeba:

dle podkladu a zrnitosti:

R 1,5 (1 - 1,5 mm) cca 2,6 kg / m²

R 2,5 (1,5 - 2,0 mm) cc 3,5 kg / m²

R 3,5 (2 - 2,5 mm) cca 4,4 kg / m²

Přesnou spotřebu zjistit zkušebním nátěrem přímo na objektu.

Zvláštní upozornění

Omítku **Reibeputz Universal LF** před zpracováním dobře promíchat.

Čistění náradí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku.
Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit
kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky
i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9