

Adhezní mŭstek

Zpevňovací a penetrační nátěr pro savé i nesavé povrchy

Mistral Adhezní mŭstek je speciální vodou ředitelný základní, penetrační a zpevňovací nátěr pro zvýšení přilnavosti k problematickým savým i nesavým podkladům. Díky obsahu křemičitého písku vytváří strukturu, která dokonale přilne k podkladu. Zpevňuje nesoudržné povrchy, sjednocuje savost porézních podkladů a vytváří pevnou a přilnavou vrstvu. Nátěr odolává alkalické hydrolyze, je paropropustný a hydrofobní.

Použití: vhodný na většinu běžných podkladů jako vyzrálé omítky, zdivo, beton, dřevo, dřevotříska, OSB desky, sádkarton, fasádní polystyrén EPS a XPS. Pro zvýšení přilnavosti stěrkových vyrovnávacích hmot, vnitřních i fasádních barev a omítek, cementových a disperzních lepidel.

Podklad: Podklad musí být suchý (max. vlhkost 3%), vyzrálý, zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných nátěrů, bez škodlivých výkvětů a separačních látek pro bednění. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přidržitostí je nutné předem oškrábat.

Aplikace: před zpracováním důkladně rozmíchejte. **Mistral Adhezní mŭstek** nanášejte rovnoměrně a v případě potřeby naředte max. do 10% vody. Nátěr nanášejte štětcem a vrchní nátěr aplikujte po zaschnutí penetrace, nejdříve však po 8 hodinách (při teplotě 20°C). Omítku a stěrku aplikujte až následující den. Penetraci aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením. **Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci** je od +5°C do +30°C.

Technické parametry:

Základní složení	akrylátová disperze, voda, křemičitý písek, aditiva, konzervační prostředky
Hustota	cca. 1,63 g/cm ³
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Odstín	Transparentní bílá
Bělost (% MgO)	
Teoretická vydatnost v jedné vrstvě	Cca 6m ² /l barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.
Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti	Přetíratelné nejdříve po 8 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	Třída 2
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	Třída V1-2 (vysoká až střední)

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz



Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Výrobek není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Balení: 1 kg, 4 kg, 15 kg

Skladování: skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznout

EU limitní hodnoty VOC:

Splňuje hraniční hodnotu (kat.A/h) pod 30g/l

Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.
Poděbradská 65a
Praha 9
Česká republika

e-mail: info@mistral-paints.cz
www.mistral-paints.cz