

bílá penetrace

pigmentovaná penetrace pod interiérové barvy



Mistral Bílá penetrace se používá jako bílé pigmentovaný penetrační základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylových a silikonových interiérových barev. **Mistral Bílá penetrace** snižuje a sjednotí různorodou nasávkavost podkladu a výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev a celkově usnadní aplikaci následných vrstev.

Použití:

díky vysoké krycí schopnosti a plnivosti se ideálně hodí k penetrování sádkartonových a sádrovláknitých desek, sádrových stěrek, minerálních omítek, zdíva, panelů, sololitu a jiných podkladů. Nátěr může být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami.

Podklad:

Podklad musí být suchý (max. vlhkost 3%), vyžralý, zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných nátěrů. Praskliny vyplňte vhodným tmelem např. **Mistral Massa S**.

Aplikace:

Barvu nanášejte štětkem, válečkem nebo stříkáčím technikou airless. Před zpracováním dobře rozmíchejte, nátěr nanášejte rovnoměrně. Před zpracováním barvu důkladně rozmíchejte. Barva je připravena k přímému použití. V případě potřeby ředte přidáním max. 10–20% vody. **Mistral Bílou penetraci** aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením. Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci je od +5°C do +35°C.

Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Technické parametry:

Základní složení	akrylátová disperze, voda, oxidtitanicítý, aditiva, mramor, konzervační prostředky,
Hustota	1,55 – 1,65 g/cm ³
pH hodnota	8,0 – 8,5
Odstín	bílý nebo tónování pigmenty MIPA PMD
Teoretická vydatnost	5 - 7 m ² /kg v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu)
Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti	přetíratelné nejdříve po 8 hod. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.

První pomoc:

Barva není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Baleni: 7,5 kg, 15 kg

Skladování:

skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznout!

EU limitní hodnoty VOC:

Kat.A/h:30g/l-2010, výrobek obsahuje 10g/l VOC

Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.
Poděbradská 65a
Praha 9
Česká republika

e-mail: info@mistral-paints.cz
www.mistral-paints.cz