

# Fasade

vysoce jakostní akrylátová fasádní barva, báze k tónování B1, B2, B3



**Mistral Fasade** je odolná vysoce povětrnosti, jemnozrná, s vysokou kryvostí, omyvatelná a otěruvzdorná. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost, nežloutne. Nátěr je vodoodpudivý (hydrofobní)

**Použití:** na venkovní a vnitřní omítky, zdivo, břizolit, papírové a sklolaminátové tapety, sádkokarton, dřevotřísku. Je vhodná na přenátěr starých i nových akrylátových i silikonových omítek na zateplovacích systémech.

**Podklad:** musí být suchý (<7% vlhkosti), vyztřelý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH<9), zbavený nečistot, mastnoty a starých nesoudržných nátěrů. Velmi savé podklady penetrujte přípravkem **Mistral Primer** nebo **Mistral Primer Elite**.

**Aplikace:** Barva je po důkladném promíchání připravena k použití. Na staré i nové podklady nanášejte první vrstvu Mistral FASADE naředěnou 5-10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 hodinách schnutí při teplotě 20°C na velmi savé podklady použijte hloubkovou penetraci Mistral PRIMER ELITE. Barvu aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením, silným větrem a deštěm. Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci je od +5°C do +30°C.

## Technické parametry:

<b>Základní složení</b>	akrylátová disperze, voda, oxid titaničitý, minerální plniva, konzervační prostředky
<b>Hustota</b>	báze 1 cca 1,37 g/cm <sup>3</sup> , báze 2 1,33 a báze 3 1,31 g/m <sup>3</sup>
<b>Zrnitost (ČSN EN 13300)</b>	jemný (50/μm)
<b>Odstín</b>	Báze k tónování pigmenty MIPA PMD
<b>Bělost (% MgO)</b>	≥ 90%
<b>Teoretická vydatnost v jedné vrstvě</b>	Cca 8 m <sup>2</sup> /l barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.
<b>Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti</b>	Přetíratelné nejdříve po 4 - 6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.
<b>Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)</b>	třída 2
<b>Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)</b>	Třída V1-2 (vysoká až střední)

## Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## První pomoc:

Barva není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

## Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**Balení:** 1 l, 5 l, 10 l

**Skladování:** skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznout!

## EU limitní hodnoty VOC:

Splňuje hraniční hodnoty (kat.A, podklad C), podklad 40g/l

## Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o. e-mail: [info@mistral-paints.cz](mailto:info@mistral-paints.cz)  
 Poděbradská 65a [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)  
 Praha 9  
 Česká republika