

# Fasade bílá

## vysoce jakostní akrylátová bílá fasádní barva

**Mistral Fasade bílá** je vysoce odolná povětrnosti, jemnozrnná akrylátová fasádní barva s vysokou kryvostí, omyvatelná a otěruvzdorná. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost, nežloutne. Nátěr je vodoodpudivý (hydrofobní)

**Použití:** na venkovní a vnitřní omítky, zdivo, břizolit, papírové a sklolaminátové tapety, sádkarton, dřevotřísku. Je vhodná na přenátěr starých i nových akrylátových i silikonových omítek na zateplovacích systémech.

**Podklad:** podklad musí být suchý (<7% vlhkosti), vyzrálý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH<9), zbavený nečistot, mastnoty a starých nesoudržných nátěrů..

Velmi savé podklady penetrujte přípravkem **Mistral Primer** nebo **Mistral Primer Elite**.

**Aplikace:** Barva je po důkladném promíchání připravena k použití. První vrstvu **Mistral Fasade bílá** aplikujte na staré i nové podklady naředěnou 5-10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste ji nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C). Na velmi savý podklad použijte hloubkovou penetraci **Mistral PRIMER ELITE**. Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáčím technikou Airless. Barvu aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením.

**Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci** je od +5°C do +30°C.

### Technické parametry:

<b>Základní složení</b>	akrylátová disperze, voda, oxid titaničitý, minerální plniva, konzervační prostředky
<b>Hustota</b>	cca. 1,65 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zrnitost (ČSN EN 13300)</b>	jemný (50/μm)
<b>Odstín</b>	bílý
<b>Bělost (% MgO)</b>	≥ 90%
<b>Teoretická vydatnost v jedné vrstvě</b>	8 m <sup>2</sup> /l barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.
<b>Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti</b>	Přetíratelné nejdříve po 4 - 6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.
<b>Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)</b>	třída 2
<b>Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)</b>	Třída V1-2 (vysoká až střední)

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)



### Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### První pomoc:

Barva není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

### Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**Balení:** 1 l, 5 l, 10 l

**Skladování:** skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznout!

### EU limitní hodnoty VOC:

Splňuje hraniční hodnotu (kat.A, podklad C) pod 40g/l

### Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.  
Poděbradská 65a  
Praha 9  
Česká republika

e-mail: [info@mistral-paints.cz](mailto:info@mistral-paints.cz)  
[www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)