

interiér praktik

bílá disperzní malířská barva

Mistral Interiér praktik je vodou ředitelná bílá disperzní malířská barva s vysokou vydatností. Nátěr je otěruvzdorný, vyniká vysokou prodyšností pro vodní páry ($S_d < 0,09m$).

Použití: K vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, sádrokartonu, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených a sanačních omítek. Pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod.

Podklad: Podklad musí být suchý (max. vlhkost 3%), vyzrálý, zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných nátěrů. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přidržností je nutné předem oškrábat. Praskliny vyplňte vhodným tmelem např. **Mistral Massa S**. Extrémně hladké podklady (např. sádrokarton) penetrujte přípravkem **Mistral Bílá penetrace**. Velmi savé podklady penetrujte přípravkem **Mistral Primer** nebo **Mistral Primer Elite**. Soudržný, nesprašující podklad a málo nasákový původní nátěr penetrujte naředěnou barvou **Mistral Interiér praktik** (10 až 20% podle typu podkladu).

Aplikace: Barva je po důkladném promíchání připravena k použití. První vrstvu **Mistral Interiér praktik** aplikujte naředěnou do 10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C). Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací technikou Airless. Barvu aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením. **Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci** je od +5°C do +35°C.

Technické parametry:



Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Barva není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Balení: 7 kg, 15 kg, 40 kg

Skladování: skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznut!

EU limitní hodnoty VOC:

Kat.A/h:30g/l-2010, výrobek obsahuje 10g/l VOC

Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o. e-mail: info@mistral-paints.cz
Poděbradská 65a www.mistral-paints.cz
Praha 9
Česká republika

| | |
|--|--|
| Základní složení | akrylátová disperze, voda, oxidtitaničitý, aditiva, mramor, konzervační prostředky |
| Hustota | cca. 1,60 g/cm ³ |
| Zrnitost (ČSN EN 13300) | jemný |
| Odstín | bílý nebo tónovaný pigmenty MIPA PMD |
| Bělost (% MgO) | ≥ 90 |
| Teoretická vydatnost v jedné vrstvě | 8 - 10 m ² z 1 kg barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů |
| Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti | přetíratelné nejdříve po 4-6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje. |
| Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300) | třída 5 |
| Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) | třída V1 (vysoká) |

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naší poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších povinností. Plati naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz