

Klasa



vysoce bílá částečně omyvatelná disperzní barva pro interiéry

Mistral Klasa je vodou ředitelná bílá disperzní malířská barva s vysokou kryvostí. Nátěr je částečně omyvatelný, prodyšný a plně oteruvzdorný. Barva vyniká dlouhou životností, vysokou přilnavostí k podkladu a vytváří rovnoměrný matný film.

Použití: K vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, sádkokartonu, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených a sanačních omítek. Pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod.

Podklad a penetrace: Podklad musí být suchý (max. vlhkost 3%), vyzrálý, zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných nátěrů. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné předem oškrábat. Praskliny vyplňte vhodným tmelem např. **Mistral Massa S**. Hladké podklady (např. sádkokarton) penetrujte pigmentovanou penetrací **Mistral Bílá penetrace** nebo **Mistral Bílá penetrace hladká**. Velmi savé podklady penetrujte přípravkem **Mistral Primer** nebo **Mistral Primer Elite**.

Aplikace a ředění: Barvu před aplikací důkladně promíchejte. První vrstvu **Mistral Klasa** aplikujte naředěnou vodou do 10%, pro druhou vrstvu barvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 h. schnutí při teplotě 20°C. Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáčím technikou Airless. Barvu aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením. **Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci** je od +5°C do +35°C.

Technické parametry:

Základní složení	akrylátová disperze, voda, oxid titaničitý, aditiva, konzervační prostředky
Hustota	cca. 1,60 g/cm ³
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Odstín	bílý
Bělost (% MgO)	97
Teoretická vydatnost v jedné vrstvě	6 - 8 m ² z 1 kg barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.
Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti	Přetíratelné nejdříve po 4 - 6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.
Odolnost proti oděru za mokra (DIN EN 13300)	třída 3, částečně omyvatelná
Propustnost pro vodní páru Sd (DIN EN ISO 7783-2)	třída 1

Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Barva není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdňé obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Balení: 1 kg, 7 kg, 15 kg, 35 kg

Skladování: skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznout!

EU limitní hodnoty VOC:

Kat.A/h: 75g/l-2007, 30g/l-2010, výrobek obsahuje 0g/l VOC

Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.
Poděbradská 65a
Praha 9
Česká republika

e-mail: info@mistral-paints.cz
www.mistral-paints.cz