

Omítkový podklad



Penetrace pod omítky

Mistral Omítkový podklad je disperzní vodou ředitelný univerzální penetrační nátěr s obsahem jemnozrnného křemičitého písku pro zpevnění podkladu, sjednocení nasákovosti a zlepšení přilnavosti vrchní omítky a fasádní barvy. Nátěr je elastický, vodoodpudivý a propustný pro vodní páry.

Použití: Na vnější i vnitřní povrchy, jako např. cementové stěrky v ETICS, maltové omítky, beton, sádrové omítky apod. Vhodný jako penetrace pod pastovité akrylátové, silikonové a silikon-silikátové omítky a fasádní barvy.

Podklad: Podklad musí být suchý (max. vlhkost <7%), vyztáhlý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH<9), zbavený všech nečistot a mastnoty. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné předem oškrábat.

Aplikace: Penetrace je po důkladném promíchání připravena k použití. **Mistral Omítkový podklad** nanášejte rovnoměrně a během práce obsah balení pravidelně promíchejte. Nátěr nanášejte štětkou nebo válečkem a vrchní nátěr aplikujte po zaschnutí penetrace, nejdříve však po 8-12 hodinách (při teplotě 20°C). Pod probarvenou omítku použijte penetrační nátěr probarvený do odstínu omítky. Penetraci aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením. **Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci** je od +5°C do +30°C.

Technické parametry:

Základní složení	akrylátová disperze, voda, oxid titaničitý, aditiva, minerální plniva, konzervační prostředky
Hustota	cca. 1,47 g/cm ³
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Odstín	bílý nebo tónování pigmenty MIPA PMD
Bělost (% MgO)	≥ 90%
Teoretická vydatnost v jedné vrstvě	Cca 5m ² /kg v jedné vrstvě barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.
Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti	Přetíratelné nejdříve po 6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	Třída 2
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	Třída V1-2 (vysoká až střední)

Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Výrobek není zdraví škodlivý. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Balení: 1 kg, 4 kg, 7,5 kg, 15 kg

Skladování: skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznout!

EU limitní hodnoty VOC:

Splňuje hraniční hodnotu (katA, podklad C) pod 40g/l

Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.
Poděbradská 65a
Praha 9
Česká republika

e-mail: info@mistral-paints.cz
www.mistral-paints.cz