

# Primer



## Penetrace na venkovní a vnitřní plochy

**Mistral Primer** je vodou ředitelná univerzální penetrace vhodná na venkovní a vnitřní omítky, zdivo, břizolit, sádrové stěrky, má vysokou přilnavost k podkladu, sjednotí nasákovost povrchu a zajistí vyšší přídržnou dalších nátěrů.

**Vzhled:** bezbarvý nátěr

**Použití:** jako penetrační nebo základní nátěr před aplikací akrylátových, silikonových, siloxanových, latexových interiérových i fasádních barev

**Aplikace:** štětkou pro lepší účinek nebo válečkem se středně dlouhým vlasem

**Ředění:** výrobek je připraven k přímému použití. Aplikační nástroje ihned po skončení aplikace omyjte vodou.

**Příprava podkladu a zpracování:** podklad musí být suchý, vyzrálý, zbavený nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. Mistral PRIMER lze nanášet na staré i nové omítky, většinou porézní, savé nebo zkrídovatělé za účelem jejich zpevnění a snížení savosti. Zmenší se tak spotřeba následného vrchního nátěru (např. MISTRAL Albica, MISTRAL Fasade, a dalších). Nenanášejte na staré olejové nátěry nebo na rozpouštědlové emaily. Vzhledem k tomu, že jde o bezbarvý nátěr, doporučujeme přidat malé množství interiérové barvy. Vrchní nátěr aplikujte po zaschnutí penetrace, nejdříve však po 6 hodinách. Mistral PRIMER zlepšuje přilnavost vrchního nátěru k podkladu. Staré omítky se silnou vrstvou hlínky nebo vápenných nátěrů je nutno před aplikací oškrábat. Tento produkt nelze používat na jiné podklady než je uvedeno v technickém listě.

*Teplota podkladu a okolí při aplikaci nesmí klesnout pod +5°C.*

## Technické parametry:

<b>Základní složení</b>	Akrylátová emulze dispergovaná ve vodě
<b>Teoretická vydatnost</b>	Cca 8 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě a závislosti na typu a savosti podkladu
<b>Specifická hmotnost</b>	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
<b>pH faktor</b>	8-0,5%
<b>Chnutí při 20°C a 60% rel.vlhkosti</b>	Suché na dotek a proti prachu za 30 min. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje
<b>Balení</b>	1 L, 5 L, 10 L, materiál – recyklovatelný plast
<b>Skladování</b>	Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do 28°C. Doba skladování je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout
<b>Propustnost pro vodní páru (dle EN 1062-1)</b>	

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)

## Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## První pomoc:

Penetrace není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

## Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

**EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek (Kat.A/h: 75 g/l – 2007, 30 g/l - 2010) Tento výrobek obsahuje max. VOC <17 g/l**

## Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.

Poděbradská 65a

Praha 9

Česká republika

e-mail: [info@mistral-paints.cz](mailto:info@mistral-paints.cz)

[www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)