

# Primer Elite

## Penetrace na venkovní a vnitřní plochy

**Mistral Primer elite ELITE** je hloubková, vysoce prodyšná, vodou ředitelná penetrace vhodná na venkovní a vnitřní omítky, zdivo, břízolit, sádrové stěrky, má vysokou přilnavost k podkladu, sjednotí nasákavost povrchu a zajistí vyšší přídržnou dalších nátěrů. Díky svému složení umožňuje hloubkový průnik do podkladu a jeho zpevnění

**Vzhled:** bezbarvý nátěr

**Použití:** jako hloubkový penetrační nebo základní nátěr před aplikací akrylátových, silikonových, siloxanových, latexových interiérových i fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podklady

**Aplikace:** štětkou pro lepší účinek nebo válečkem se středně dlouhým vlasem

**Ředění:** výrobek je připraven k přímému použití. Aplikací nástroje ihned po skončení aplikace omyjte vodou.

**Příprava podkladu a zpracování:** podklad musí být suchý, vyzrálý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalická podkladu pH<9), zbavený nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. Mistral PRIMER ELITE lze nanášet na staré i nové omítky, většinou porézní, savé nebo zkrídlovatělé za účelem jejich zpevnění a snížení savosti. Zmenší se tak spotřeba následného vrchního nátěru (např. MISTRAL Albica, MISTRAL Silikon, a dalších). Nenanášejte na staré olejové nátěry nebo na rozpouštědlové emalové. Vzhledem k tomu, že jde o bezbarvý nátěr, doporučujeme přidat malé množství interiérové barvy. Vrchní nátěr aplikujte po zaschnutí penetrace, nejdříve však po 6 hodinách. Mistral PRIMER ELITE zlepšuje přilnavost vrchního nátěru k podkladu. Staré omítky se silnou vrstvou hlíny nebo vápenných nátěrů je nutno před aplikací oškrábat. Tento produkt nelze používat na jiné podklady než je uvedeno v technickém listě.

*Teplota podkladu a okolí při aplikaci nesmí klesnout pod +5°C.*

### Technické parametry:

<b>Základní složení</b>	Akrylátová emulze dispergovaná ve vodě
<b>Teoretická vydatnost</b>	Cca 10 m <sup>2</sup> /L v závislosti na typu a savosti podkladu
<b>Specifická hmotnost</b>	1,025 kg /dm <sup>3</sup>
<b>pH faktor</b>	8-0.5%
<b>Chnutí při 20°C a 60% rel.vlhkosti</b>	Suché na dotek a proti prachu za 30 min. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje
<b>Balení</b>	1 L, 5 L, 10 L, materiál – recyklovatelný plast
<b>Skladování</b>	Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do 28°C. Doba skladování je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout
<b>Propustnost pro vodní páru (dle EN 1062-1)</b>	

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)



### Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### První pomoc:

Penetrace není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

### Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

**EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek (Kat.A/h: 75 g/l – 2007, 30 g/l - 2010) Tento výrobek obsahuje max. VOC <17 g/l**

### Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.  
Poděbradská 65a  
Praha 9  
Česká republika

e-mail: [info@mistral-paints.cz](mailto:info@mistral-paints.cz)  
[www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)