

Produktová skladba a aplikační postup pro sanaci bioticky napadených fasád

Krok 1. Odstranění a likvidace organických nečistot

Přípravek **Mistral Odstraňovač plísní a řas** se nanáší na povrch bez předchozího čištění povrchu, nemění barvu ani vzhled podkladu. Na celou zasaženou plochu naneste, nejlépe rozprašováním, rovnoměrně do nasycení povrchu výrobek **Mistral Odstraňovač plísní a řas**.

Před aplikací přípravek zředit podle typu a síly znečištění povrchu 1:1 až 1:3 vodou:

1. zelená řasa = 1 díl **Mistral Odstraňovač plísní a řas** + 3 díly vody
2. zelená řasa a plíseň = 1 díl **Mistral Odstraňovač plísní a řas** + 2 díly vody
3. plíseň (černý porost) = 1 díl **Mistral Odstraňovač plísní a řas** + 1 díl vody
4. pro silné znečištění = neředěný přípravek

Vhodnou koncentraci roztoku (ředění) doporučujeme stanovit provedením zkoušky.

Po aplikaci nechejte přípravek 30 min. působit. Organické nečistoty odumřou během několika minut.

Vydatnost: 5 - 6,6 m²/l naředěné směsi podle savosti povrchu

Upozornění: Výrobek **Mistral Odstraňovač plísní a řas** nenarušuje sklo a barvy, po kontaktu s přípravkem povrch omýt vodou. Do rozprašovače odlijte pouze potřebné množství a kanystr dobře uzavřete. Účinná látka je velmi těkavá a z otevřených nádob vyprchává. Zředte pouze takové množství přípravku, které zpracujete v jednom dni. Zředěný roztok nedoporučujeme skladovat. Zabraňte nechtěnému kontaktu prostředku s okolím vhodným zakrytím nebo okamžitým oplachem vodou. Zvláštní pozornost věnujte ochraně povrchů ze zinku, hliníku a mědi, pozinkovaných povrchů a okolní vegetaci.

Krok 2. Oplach vodou

Celý povrch důkladně opláchněte studenou tlakovou vodou (WAP min. 10 MPa).

Krok 3. Penetrační nátěr

Na suchý povrch aplikujte penetrační nátěr:

- **Mistral Primer** - univerzální akrylátová penetrace pro standartně nasákové podklady
- **Mistral Primer Elite** - nízkomolekulární penetrace s hloubkovým penetračním účinkem
- **Mistral Primer Elite s přídavkem Mipa Fungizid Konzentrat** – nízkomolekulární penetrace s hloubkovým penetračním účinkem obohacená o aktivní biocidní látky pro ochranu proti mikrobiálnímu napadení

Krok 4. Nátěr fasádní barvou

Na suchý povrch (nejlépe druhý den) aplikujte vhodnou fasádní barvu:

- **Mistral Fasade** – akrylátová fasádní barva bílá nebo odstíny dle vzorkovnic Mistral a Mipa
- **Mipasil** – siloxan-akrylátová fasádní barva bílá nebo odstíny dle vzorkovnic Mipa
- **Mistral Silikon** – silikonová fasádní barva bílá nebo odstíny dle vzorkovnic Mistral a Mipa
- **Mistral Silikon Premium FG** – prémiová silikonová fasádní barva se zvýšenou ochranou proti vzniku plísní a řas, bílá nebo odstíny dle vzorkovnic Mistral a Mipa

Postup aplikace, ředění a vlastnosti produktů jsou uvedeny v produktovém listu pro konkrétní výrobek.

Díky kombinaci **systémového řešení** sanace povrchu fasády a vlastností **fasádních barev Mistral a Mipa poskytuje výrobce Mistral Paints s.r.o. záruku na ochranu fasády.**

Maximální délka záruky dle typu a skladby sanace fasády:

- **Mistral Fasade, Mipasil až 5 let**
- **Mistral Silikon až 8 let**
- **Mistral Silikon Premium FG až 10 let**

Konkrétní délka záruky, kterou stanovuje výrobce, je závislá na intenzitě a hloubce znečištění fasádního povrchu organickými nečistotami, kvalitou/stavem povrchu a okolními vlivy stavby (poloha, povětrnostní a jiné zatížení fasády) a typem fasádní barvy.

Vydáno dne 2.2.2024

Garanční podmínky výrobce Mistral Paints s.r.o. na funkčnost sanace bioticky napadené fasádní plochy

Systémové produkty – penetrační nátěry:

Mistral Primer Elite
Mistral Primer
Mipa Tiefgrund LH

Systémové produkty – fasádní nátěry:

Mistral Fasade
Mistral Silikon
Mipasil
Mistral Silikon Premium FG

Systémové produkty – sanační přípravky:

Mistral Odstraňovač plísní a řas
Mipa Fungizid Konzentrat

Výrobce Mistral Paints s.r.o. poskytuje na funkci jmenovaných systémových produktů sestavy sanace vnější fasádní plochy **záruku až do délky 10 let** při splnění těchto podmínek:

1. Sanaci fasádní plochy od organických nečistot bude provádět osoba proškolená výrobcem. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případech, kdy proškolená osoba provádí průběžný dozor nad průběhem montáže a je montážní firmou vybavena výkonnou pravomocí. Proškození se prokazuje osvědčením s časově omezenou platností, vydaným výrobcem.
2. Skladba nátěrového systému a jeho aplikace odpovídá požadavkům příslušného STO a aktuální technické specifikaci skladby, tj. technickému listu, vydanému výrobcem.
3. Po dokončení sanace fasádní plochy bude dílo prokazatelně předáno uživateli s Garančními podmínkami a pokyny pro užívání a údržbu fasádní plochy, které jsou popsány v bodu 6.
4. V případě uplatnění reklamace u výrobce Mistral Paints s.r.o. je reklamující povinen předložit doklad o nabytí sestavy produktů pro sanaci fasádní plochy a kopie stavebního deníku. Tyto podklady jsou nutné pro to, aby oprávněnost reklamace bylo možno bez zbytečného odkladu posoudit.

Společnost

Mistral Paints, s.r.o.
IČ: 28165764
DIČ: CZ28165764
reg. u Městského soudu
v Praze odd. C, vl. 129983
účet č.: 2000002929/8040, Oberbank AG

Sídlo společnosti

Poděbradská 65a
198 00 Praha 9
Tel.: 281 865 606-9
Fax: 281 865 606-9
e-mail: info@mistral-paints.cz
www.mistral-paints.cz

Výroba

Slavoňov
549 01 Nové Město n. Metují
Tel.: 491 472 595
Fax: 491 472 595

DIN EN ISO 9001 : 2008



5. Závady, které se vyskytnou při aplikaci výrobků Mistral a Mipa, nebo při předání díla a zavdávajících důvod k uplatnění záruky, je nutno oznámit výrobci neprodleně.

6. Pokyny pro užívání a údržbu fasádní plochy

Fasádní plochu je nutné pravidelně zbavovat náletu atmosférického znečištění (prach a jiné organické částice a nečistoty např. pylová zrna, spory od řas a plísní). Pravidelný servis/čištění fasádní plochy doporučuje výrobce Mistral Paints s.r.o. provádět každých 3 až min. 5 let. Přesnou četnost, respektive nutnost čištění fasádní plochy navrhne technický servis výrobce na vyžádání. Čištění fasádní plochy se provádí tlakovou vodou.

Důvody pro výluky ze záruky:

1. Změny barevného odstínu / vyblednutí, pokud hodnota součinitele světelného odrazu zvoleného odstínu je menší než 25 % a pokud je odstín omítky (klasifikace pigmentů) zařazen do jiné třídy než třídy 1 dle SBD-technického listu 26.
Obvyklé změny na fasádním nátěru, způsobené vlivem povětrnosti (mírné stejnoměrné změny barevného odstínu v čase, znečištění apod.) nejsou zárukou kryty.
2. Pokud není výrobci umožněn přístup k místu reklamace a pokud nebyly v průběhu aplikace respektovány pokyny technických zástupců výrobce.
3. Při použití jiných barvicích prostředků (pigmentů), než předepisuje výrobce.
4. Přímý kontakt, nebo těsná blízkost objektu a živé vegetace.
5. Trvalý vliv vlhkosti (voda stojící na neoplechovaném vodorovném povrchu, stálá zátěž kondenzační vlhkostí při dlouhodobém odvětrávání vnitřního vzduchu).
6. Vnější agresivní vlivy (agresivní chemikálie, mořský vzduch).
7. Vnější mechanické vlivy, např. při nešetrném čištění.
8. Jiné vnější vlivy agresivní povahy, které nejsou výslovně uvedeny v dokumentech výrobce a které nebylo možno předpokládat.

Vydáno dne 2.2.2024

Společnost

Mistral Paints, s.r.o.
IČ: 28165764
DIČ: CZ28165764
reg. u Městského soudu
v Praze odd. C, vl. 129983
účet č.: 2000002929/8040, Oberbank AG

Sídlo společnosti

Poděbradská 65a
198 00 Praha 9
Tel.: 281 865 606-9
Fax: 281 865 606-9
e-mail: info@mistral-paints.cz
www.mistral-paints.cz

Výroba

Slavoňov
549 01 Nové Město n. Metují
Tel.: 491 472 595
Fax: 491 472 595

DIN EN ISO 9001 : 2008

