



Mipa Tiefgrund LH

gb6/0708

rozpuštědlová vysoce difuzní hloubková penetrace

Informace o přípravku

Účel použití přípravku: Speciální rozpuštědlový penetrační přípravek na bázi akrylátové pryskyřice. Díky vysoce hloubkovému penetračnímu účinku a schopnosti zpevnit podklad se používá jako penetrační nátěr na problematické (moučnaté, pískovité atd.) minerální podklady s požadavkem na vysokou paropropustnost.

Vlastnosti:

- pro exteriér a interiér
- zachovává difuzní vlastnosti při dobrém hloubkovém působení
- odolná proti vlivu povětrnosti, nezmýdelňuje
- zajistí přilnavost pro následující fasádní nátěr

Obsahuje: akrylátová pryskyřice, aromatické a alifatické uhlovodíky, estery, aditiva

Barva: bezbarvá

Základní údaje:	Stupeň lesku:	matný	DIN 67 530
	Specif.hmotnost:	0,86 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskozita:	11 sec. 4mm	DIN 53 211

Skladování: V pevně uzavřených původních obalech v chladu, suchu, ale ne v mrazu 3 roky.

Značení: hořlavý - třída A II

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ

kategorie:	A / h
------------	-------

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:	750 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu:	750 g / litr
------------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

Pokyny pro zpracování

Podklady: Vápenné a cementové omítky, vápenopískové cihly, silikátové tvárnice, beton plynobeton a podklady s mechanicky odstraněnými starými nátěry.

Vlastnosti podkladu: čistý, suchý a soudržný

Ředidlo: zpracovat neředěné

Způsoby aplikace: natírání, válečkování: nebo nástřik

Zpracování: Před zpracováním přípravek dobře promíchat. Dle nasákavosti podkladu 1 až 2 nátěry a rozšířat vlhké do vlhkého. Vyvarovat se tvorby lesklých ploch.

Vnější podmínky: Nezpracovávat při teplotě podkladu i ovzduší pod +5°C a přes +35°C, nebo na přímém slunci, resp. za silného větru.

Doba schnutí při 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu:

Po cca 12 hod. proschne povrch a lze jej přetírat. Za chladného počasí se doba schnutí prodlužuje.

Vydatnost: Dle nasákavosti a struktury podkladu 4 až 6 m²/ z litru a na 1 nátěr.

Bezpečnostní pokyny

Přípravek je hořlavý. Nádoby s přípravkem dobře uzavírat a skladovat na chladném, dobře větraném místě. Chránit před zdroji zapálení. Nekouřit. Přípravek nesmí uniknout do kanalizace, povrchové vody a země. Při aplikaci nástřikem nevdechovat aerosol.

Čištění nářadí

lhned po použití i v delších pracovních přestávkách terpentýnovým ředidlem.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové části obalu odstraňovat v rámci železného šrotu. Na prázdných nádobách musí být etiketa.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 www.mistral-paints.cz

