

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Nástěnná barva špičkové kvality pro vysoce kryvé a velmi odolné nátěry, vysychá do tupého matu - pro nové i renovační nátěry. Pro své vynikající kvality a dlouhou dobu zpracovatelnosti vyřeší i problémy se světlem dopadajícím na stěny a stropy ze strany.

Vlastnosti:

- bez rozpouštědel, vodou ředitelná a jen s mírnou vůní, difuzní
- nátěr se snadno opravuje, barva je snadno zpracovatelná
- dvojnásobná kryvost - většinou kryje již v jednom nátěru
- vzhledem k dlouhé době zpracovatelnosti lze ji aplikovat i na velkých plochách bez viditelného nastavování

Technické údaje dle normy DIN 13300:

- třída oděru zamokra 1 **DIN 53778**
- třída kryvosti 1, při vydatnosti 7 m²/litr
- stupeň lesku: tupě matný
- maximální velikost zrna: jemná (< 100 μm)

Tónováním mohou vzniknout odchylky těchto parametrů.

Obsahuje: disperzi styroakrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, vodu, aditiva, silikátová plniva, konzervační prostředky

Barva: bílá barvu lze tónovat v systému **Mipa Pro Mix Decorative**

Základní údaje:

Specif.hmotnost:	1,4 - 1,6 g/cm ³	DIN 51 757
Viskozita:	60 - 70 dPas	DIN 53 019
pH-faktor:	8,0 - 8,5	DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu a suchu, ale ne v mrazu, při teplotě od +5 °C do 30 °C lze skladovat 2 roky.

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / a
Maxim.prahová hodnota:	30 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 0 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky: Nezpracovávat při teplotě podkladu i ovzduší pod +5 °C a přes +35 °C, nebo na přímém slunci, resp. za silného větru.

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, soudržný a suchý. Staré nesoudržné nátěry a nátěry křivých barev úplně odstranit. Místa vyspravená novou omítkou musejí být dobře spojena a proschlá. Na moučnatých, pískovitých a hrubých pórezních plochách je třeba provést základní nátěr prostředkem **MipaTiefgrund LF**.

Vhodné podklady: Staré i nové omítky (skupiny malty PII, PIII, PIVa,b,c), beton, vápen-cové kamenivo, tapety s hrubými vlákny, sádrokarton, skelné tapety, jakož i pevně držící staré nátěry.

Způsoby aplikace: Natírání, válečkování, nebo nástřik air-less: úhel 50°
tlak 150 bar. tryska 0,53-0,63 mm
Jde o směrné údaje - mohou se lišit pro různé typy nástřikových aparátů.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Ředění:	<u>Základní nátěry a mezinátěry:</u> barvu zředit maximálně 10-ti% vody, na velkých souvislých plochách natírat po zředění až maximálně 20-ti% vody. <u>Závěrečné nátěry:</u> zředit až 5-ti% vody.
Zpracování:	Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikaly skvrny a lesklá místa z rozdílné síly vrstvy.
Doba schnutí:	Při 20 °C a 65% relat.vlhkosti vzduchu za 8 hod. proschne povrch a lze jej přetírat. Za chladného počasí se doba schnutí prodlužuje.
Spotřeba:	Dle nasákavosti podkladu cca 7 m ² / z litru a na 1 nátěr. Přesnou spotřebu určit zkušebním nátěrem přímo na objektu.

Zvláštní upozornění

Pro nástřik air-less barvu dobře rozmíchat a přecedit. Nevdechovat aerosoly.
Při aplikaci nástřikem airmix / airless se doporučuje předem vyzkoušet vhodný přístroj.

Bezpečnostní pokyny

Barva **Mipa Ultima** reaguje slabě alkalicky. Oči a citlivou kůži chránit před postřikáním.
Kapky barvy ihned omýt hojným množstvím čisté vody. Dodržovat všeobecná pravidla hygieny.

Čistění náradí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku.
Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9